

UVILUX SEALER 1455-12

UV sealer

UV hærdende sealer til fyrtræ. UVILUX SEALER 1455-12 giver god hæftning på knaster.

Den påførte lak afhærdes ved UV bestråling og kan umiddelbart derefter slibes.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde	Møbler, Invendige døre, Køkken, Trapper
Anbefalet substrat	Nåletræ
Tørstof	Ca. 100 vægt-%
Total tørstofmasse	Ca. 1212 g/l
Viskositet	>100 s DIN cup 8, 20°C.
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 3 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Fortynder	Produktet leveres klar til anvendelse.
Vægtfylde	Ca. 1,22 g/l
Opbevaring	Må ikke udsættes for temperaturer over +40 °C. Må ikke udsættes for påvirkning af sollys. Må ikke få frost. Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.

BRUGSANVISNING

Påføringsmetode	Valselakering																																								
Anbefalet påføringsmængde	15 g/m²																																								
Tørretid	<table><tr><th colspan="8">UVILUX SEALER 1455-12 HY 6819 CLEAR</th></tr><tr><th colspan="4">Semi curing</th><th colspan="4">Full curing</th></tr><tr><th colspan="2">Hg</th><th colspan="2">Ga</th><th colspan="2">Hg</th><th colspan="2">Ga</th></tr><tr><td>Energy UVB mJ/cm²</td><td>Peak mW/cm²</td><td>Energy UVV mJ/cm²</td><td>Peak mW/cm²</td><td>Energy UVB mJ/cm²</td><td>Peak mW/cm²</td><td>Energy UVV mJ/cm²</td><td>Peak mW/cm²</td></tr><tr><td>60</td><td>300</td><td>250</td><td>650</td><td>300</td><td>300</td><td>380</td><td>650</td></tr></table>	UVILUX SEALER 1455-12 HY 6819 CLEAR								Semi curing				Full curing				Hg		Ga		Hg		Ga		Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²	60	300	250	650	300	300	380	650
UVILUX SEALER 1455-12 HY 6819 CLEAR																																									
Semi curing				Full curing																																					
Hg		Ga		Hg		Ga																																			
Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVB mJ/cm²	Peak mW/cm²	Energy UVV mJ/cm²	Peak mW/cm²																																		
60	300	250	650	300	300	380	650																																		
Tørremetode	Afhærdes under UV lamper.																																								
Rengøring	TEKNOSOLV 1129-11																																								

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger

Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.