

UVILUX SEALER 1455-12

Wypełniacz UV

Wypełniacz utwardzalny UV. Stosowany na drewno sosny jako podkład zwiększający przyczepność. UVILUX SEALER 1455 nadaje dobrą przyczepność na sęki.

Gotowe do szlifowania: Zaraz po utwardzeniu UV.



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	Meble, Drzwi wewnętrzne, Kuchnie, Schody
Zalecane podłoże	Drewno miękkie
Zawartość części stałych	Około 100 % wagowo
Całkowita masa części stałych	Około 1212 g/l
Lepkość	>100 s DIN cup 8, +20 °C.
Lotne związki organiczne (LZO)	Około 3 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Rozcieńczalnik	Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Gęstość	Ok. 1,22 kg/l
Przechowywanie	Nie powinno się wystawiać na temperatury powyżej +40 °C. Nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie może zamarzać. Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Metoda nanoszenia	Aplikacja nakładarką walcową							
Zalecana ilość do nałożenia	15 g/m²							
Czasy schnięcia	UVILUX SEALER 1455-12 HY 6819 CLEAR							
	Częściowe utwardzenie				Pełne utwardzenie			
	Hg				Hg			
	Energia UVB mJ/cm²	Pik mW/cm²	Energia UVV mJ/cm²	Pik mW/cm²	Energia UVB mJ/cm²	Pik mW/cm²	Energia UVV mJ/cm²	Pik mW/cm²
	60	300	250	650	300	300	380	650
Metoda suszenia	Utwardzenie pod lampami UV.							
Czyszczenie	TEKNOSOLV 1129-11							

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

**Środki bezpieczeństwa i środki
ostrożności**

Patrz Karta Charakterystyki.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.