

UVILUX SEALER 1456-11

UV Grundlak

UV hærdende sealer til overfladebehandling af finér og massivt træ samt porøse træplader som f.eks. spån- og MDF-plader. Hæfter på fyrretræsknaster.



UVILUX SEALER 1456-11 er specielt fremstillet som grundlak. Kan anvendes til såvel pigmenterede som klare lakopbygninger på grund af sin enestående fylde og træbefugtning. Hvid sealer til MDF.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde	Paneler, Møbler, Køkken, Gulvbelægning
Anbefalet substrat	Spånplader, MDF, Nåletræ
Total tørstofmasse	Ca. 1830 g/l
Viskositet	80-90 s DIN 6 ved +20 °C.
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 10 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Farver	Hvid.
Fortynder	Produktet leveres klar til anvendelse.
Vægtfylde	Ca. 1,83 kg/l
Opbevaring	Må ikke udsættes for temperaturer over +40 °C. Må ikke udsættes for påvirkning af sollys. Må ikke få frost. Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse.

BRUGSANVISNING

Påføringsmetode	Valselakering
Anbefalet påføringsmængde	10-50 g/m ² .

Tørretid

UVILUX SEALER 1456-11 TS 20552 WHITE							
Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²
				60	270	152	650

UVILUX SEALER 1456-11 TS 21119 WHITE							
Semi curing				Full curing			
Hg		Ga		Hg		Ga	
Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVB mJ/cm ²	Peak mW/cm ²	Energy UVV mJ/cm ²	Peak mW/cm ²
		250	650				

Ved variationer i den påførte mængde bør det nøje sikres, at fuldstændig bundhærdning opnås.

Tørremetode

Afhærdes under UV-lamper.

Rengøring

TEKNOSOLV 1129-11

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger

Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.