



<b>ТИП КРАСКИ</b>	Водоразбавляемая, совершенно матовая, акрилатная краска для внутренних поверхностей.  Материал относится к <b>категории М1</b> строительных материалов по выбросам вредных веществ.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Подходит для окраски новых и ранее окрашенных поверхностей из дерева, бетона, штукатурки, шпатлевки, древесно-волокнистых, древесно-стружечных и других плит из строительных материалов с целью создания совершенно матовой, черной поверхности. Краска подходит особенно для окраски конструкций за подвесными потолками Грильято.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
<b>Содержание сухих веществ</b>	Прим. 31 объемных %
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	EU VOC допустимое значение (кат. A/a): 30 г/л. VOC изделия: макс. 30 г/л
<b>Практический расход</b>	Ранее окрашенная поверхность 7 - 10 м <sup>2</sup> /л Зашпатлеванная поверхность и древесно-волокнистая плита 5 - 8 м <sup>2</sup> /л Бетонная и оштукатуренная поверхность 4 - 7 м <sup>2</sup> /л
<b>Плотность</b>	прим.1,5 г/мл
<b>Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 %</b>	
- от пыли	через ½ часа
- нанесение следующего слоя	через 2 часа При более низкой температуре и высокой влажности воздуха процесс высыхания замедляется.
<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	Вода. Рабочие инструменты после работы немедленно промыть водой.
<b>Глянец</b>	Совершенно матовая
<b>Цвета</b>	черная
<b>Стойкость к мытью и истиранию</b>	Износостойкость окрашенной поверхности незначительная. Сопротивление влажному истиранию соответствует 3 классу согласно EN 13300 (ISO 11998).
<b>Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)</b>	9 L, 18 L
<b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</b>	См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.  
Ранее окрашенную поверхность вымыть средством для очистки окрашиваемых поверхностей RENSA SUPER.  
Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования.  
Выровнять поверхности подходящими шпатлевками из серии SILORA. Высохшую шпатлевку отшлифовать и удалить пыль.  
Стальные поверхности грунтовать антикоррозионной краской FERREX AQUA.

### Нанесение

Краску тщательно перемешать перед нанесением.  
При необходимости краску разбавить водой.  
Краску наносить валиком, распылителем или кистью в 1 - 2 слоя.

### Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.  
Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания краски.

### Хранение

Защищать от мороза.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---



VE\_627\_Tuoteseloste.pdf