

# VISA PREMIUM

## Posebno pokrivni premaz za les



Vodna pokrivna lazura za les na osnovi hibridnega veziva z dolgim intervalom vzdrževanja, namenjena za zunanjo uporabo. Hibridno vezivo izdelka VISA PREMIUM združuje akrilat in alkid, kar ustvarja sodoben in zelo trpežen premaz. Enostavno nanašanje omogoča enakomerno prekrivno zaščito, hkrati pa ohranja vidno teksturo lesene površine. Ustvari vodoodporno, vendar dobro paroprepustno površino. Končni videz: sijaj.

Uporablja se za obnovo starih, zbledelih površin, pa tudi, kadar je na starih in novih površinah lesa zaželena nova enotna barva. Primerna je za uporabo na novem in impregniranem lesu, na brunah ter za obnovitveno barvanje površin, predhodno prebarvanih z akrilnimi premazi. Tipične uporabe so lesene stene, fasadne obloge, ograje, okenski okvirji ipd.



### TEHNIČNI PODATKI

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certifikati, dovoljenja in klasifikacije</b> | Finska zastava s ključem                                                                                             |
| <b>Področje uporabe</b>                         | lesene obloge, ograje, zunanja stena                                                                                 |
| <b>Priporočena podlaga</b>                      | akrilna barva, fino žagane površine, hlod, oljna barva, oblikovan les, predhodno s temeljem premazane plošče, lužilo |
| <b>Suha snov</b>                                | cca. 32 prostorninsko-%                                                                                              |
| <b>Hlapne organske spojine (HOS)</b>            | EU HOS mejna vrednost (kat A/e): 130 g/l. HOS produkta: max. 130 g/l.                                                |
| <b>Praktična poraba</b>                         | Žagan les: 6 - 8 m <sup>2</sup> /l.<br>Obrušen les: 9 - 11 m <sup>2</sup> /l.                                        |
| <b>Sistem tintanja</b>                          | Teknomix                                                                                                             |
| <b>Sijaj (60°)</b>                              | Sijaj                                                                                                                |
| <b>Razredčilo</b>                               | Voda.                                                                                                                |
| <b>Gostota</b>                                  | cca. 1,2 g/ml                                                                                                        |
| <b>Shranjevanje</b>                             | Shranjujte v hladnem in suhem prostoru in v tesno zaprti pločevinki.<br>Ne sme zmrzniti.                             |
| <b>Velikost embalaže</b>                        | Baza 1 in 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.<br>Različna pakiranja glede na države.                                               |

## NAVODILA ZA UPORABO

### Priprava površine

#### NOVE LESENE POVRŠINE:

Površino zaščitite čim prej. Vsaj temeljni nanos priporočamo, da naredite v letu izdelave lesenih delov.

S površine odstranite umazanijo, prah, plesen in poškodovane dele. Če je potrebno, uporabite RENZA FACADE.

#### PREDHODNA BARVANA / IMPREGNIRANA ALI STARA LESENA POVRŠINA:

Lesene dele, ki so zares slabi, nadomestite z novimi. Odstranite snovi, ohlapno ali slabo prilepljeno barvo ali stare premaze, pa tudi sive ali puhaste plasti lesa, na primer s strganjem, ščetkanjem ali uporabo infrardečega grelca. Izogibajte se nepotrebni poškodbam lesene površine. Oprijem starega debelega sloja barve na podlago je bil morda oslavljen, zato je treba barvo popolnoma odstraniti, čeprav je barvni film videti nedotaknjen. Površina starih oljnih barv je lahko v slabem stanju: močno kreda, je prašna in drobtinasta. Tovrstne površine je treba skrbno očistiti, da se nova barva pravilno prilepi na podlago. Nekatere tradicionalne vrste barv, na primer rdeča oker barva in parafinska oljna barva, ustvarijo tako krhko in prašno površino, da jih ni mogoče vzdrževati s tem produktom.

Pralne površine sperite s čistilom za fasade RENZA FACADE. Med pranjem se izogibajte nepotrebni vlaženju lesenih konstrukcij.

### Temeljni nanos

Neobdelano leseno površino premažite z brezbarvnim temeljnim premazom iz serije WOODEX.

Nato površino, obdelano z osnovnim premazom oz impregnacijo, premažite z VISA PREMIUM. Za temeljni premaz se izdelek lahko razredči z največ 10 %.

Konce lesa obdelajte še posebej previdno.

### Metode nanašanja

čopič, brizganje

Če boste brizgali, morate zaključiti sloj s čopičem, da zagotovite oprijem.

Uporabite velikost airless šobe 0,015–0,021".

### Nanos

Zagotovite se dovolj barve iz istega pakiranja za en odsek barvanja. S tem se boste izognili razliki v niansi.

Produkt se mora dobro premešati pred uporabo.

Temeljno obdelane ali predhodno lakirane površine se 1-2 krat premažejo, odvisno od grobosti površine, barve podlage in / ali pokritosti barve. Izogibajte se preveč debelim barvnim filmom na površinah hlodov.

### Pogoji za delo

Obdelovalna površina mora biti suha. Vlažnost lesa mora biti nižja od 20 %. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%.

Ne nanašajte na neposredni sončni svetlobi.

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Čas sušenja</b>       | +23 °C / 50 % RH                                              |
| <b>- naslednji nanos</b> | 12 h                                                          |
|                          | Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih. |
| <b>Odpornost</b>         | Vremenska odpornost: dobra.                                   |
| <b>Čiščenje</b>          | Topla voda in RENZA BRUSH. Orodje operite takoj po uporabi.   |

## ZDRAVJE IN ZAŠČITA

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Varnostni in previdnostni ukrepi</b> | Glej varnostni list. |
|-----------------------------------------|----------------------|

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušanja primernosti naših izdelkov za določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od Teknosa. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanja za pravilno uporabo izdelka glede na tehnične in delovne varnostne vidike. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Vse blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu, so izključna last Teknos Group ali njegovih povezanih družb.