

VISA PREMIUM

Specialtäcklasyr

Vattenburen specialtäcklasyr med långt underhållsintervall för användning utomhus. Hybridbindemedlet i VISA PREMIUM kombinerar akrylat och alkyd för att skapa en modern och hållbar produkt. VISA PREMIUM ger en heltäckande yta men lämnar samtidigt träytans mönster och struktur synligt. Ger en vattenresistent yta med bra andningsförmåga. Färgproduktgrupp 469 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 2 (FI).



Används för ombehandling av gamla, urblekta träskyddsytor och för att förenhetliga kulören på nya och gamla träskyddsytor. Kan även användas på nytt och tryckimpregnerat trä, på stockytor samt för underhållsmålning på akrylatfärgytor. Typiska objekt är t.ex. fasader, foderbräden, staket och fönsterbågar.



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	Nyckelflaggan (Finland)
Typiska användningsområden	Utomhusfasader, Staket, Yttervägg
Rekommenderade underlag	Akrylat, Finsågat virke, Stock, Oljefärg, Hyvlat virke, Grundmålade skivor, Bets
Torrhalt	Ca 32 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/e): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Praktisk drygheit	Sågat virke: 6 - 8 m ² /l. Hyvlat virke: 9 - 11 m ² /l.
Nyanseringssystem	Teknomix
Glans (60°)	Blank
Förtunning	Vatten.
Densitet	Ca 1,2 g/ml
Lagring	Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. Förvaras frostfritt.
Förpackningsstorlek	Basfärger 1 och 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling

NYA TRÄYTOR:

Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp.

Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasadtvätt.

TIDIGARE MÅLADE/MED TRÄSKYDD BEHANDLADE ELLER GAMMLA TRÄYTOR:

Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, lossnande eller löst sittande gammal färg eller träskydd och grånad eller luddig träyta med t.ex. skrapa, stålborste eller infravärmare. Det bör undvikas att förorsaka onödiga skador på träytan. Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Gamla oljefärgytor kan vara i dåligt skick: kraftigt kritade, stoftartade och spröda. Sådana ytor måste rengöras noggrant så, att den nya färgen får ordentlig vidhäftning till underlaget. Somliga traditionella färgtyper, såsom rödfärg och petroleumoljafärg, ger en så spröd och stoftartad yta, att den inte kan underhållsmålas med den här produkten. I osäkra fall bör vidhäftningen kontrolleras med provmålning.

Ytorna tvättas med RENSA FACADE fasadtvätt. Undvik att i onödan väta ner träkonstruktionerna vid tvättningen.

Grundmålning

På obehandlade träytor stryks färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn.

Den grundade träytan grundmålas med VISA PREMIUM. För grundmålning produkten förtunnas max. 10 volym-%. Låt torka ca 12 h. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt.

Appliceringsmetod

Pensel, Sprutning

Om det används högtryckssprutan bör färgytan utjämnas och efterslätas med pensel för att försäkra vidhäftningen. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,015–0,021".

Applicering

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader.

Rör om väl före användningen.

Grundmålade eller tidigare målade ytor täckmålas 1–2 gånger beroende på ytans grovhet, underlagets kulör och/eller kulörens täckning. Undvik för tjocka färgfilmer på stockytor.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets fukthalt bör vara under 20%. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att applicera i direkt solsken.

Torktid	+23 °C / 50% RH
- övermålningsbar	12 h Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Beständighet	Väderbeständighet: Bra.
Rengöring	Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder Se säkerhetsdatabladet.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.