

VISA TRADITION

Alkydoljefärg

Tixotrop alkydoljefärg för trä i utomhusbruk.



Användning: Till utomhusmålning på träfasader, fönster, dörrar, vindskivor, snickerier m.m. Anpassad för målning av nytt och tryckimpregnerat trä samt på trätytor som tidigare målats med olje- eller alkydoljefärg eller som behandlats med oljebaserad lasyr eller täcklasyr.

VISA TRADITION tränger väl in i underlaget. VISA TRADITION har hög torrhalt, god fyllighet och ger en elastisk och väderbeständig film. Den tål att målas vid temperaturer ned mot +5°C.



TEKNISKA DATA

Typiska användningsområden	Yttervägg
Bindemedel	Alkyd
Torrhalt	Ca 63 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 300 g/l 2010. Produktens VOC: max. 300 g/l.
Praktisk drygheit	5 - 10 m ² /l beroende på underlaget.
Kulörer	Basfärgerna 1 (vit) och 3, som båda kan nyanseras i utomhusfärgkartans kulörer. Standardkulörer: VIT, SVART och HUSRÖD.
Nyanseringssystem	Teknomix
Glans (60°)	Blank
Förtunning	TEKNOSOLV 1621 (lacknфта).
Densitet	1,14 - 1,27 g/ml beroende på kulören.
Förpackningsstorlek	Basfärger 1 och 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Standardkulörer: 1 l, 3 l, 10 l. Tillgängligheten varierar landvis.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	NYA TRÄYTOR: Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp. Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENZA FACADE fasadtvätt. TIDIGARE MÅLADE ELLER GAMLA TRÄYTOR: Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Avlägsna helt sådana färgskikt som är i dåligt skick. Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring. Tvätta ytorna med RENZA FACADE fasadtvätt och skölj väl.
Grundmålning	På obehandlade träytor stryks färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn. Grundmåla träytorna med VISA TRADITION (förtunning max. 10 %) eller UTEGRUND.
Appliceringsmetod	Pensel, Spruta
Applicering	Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader. Rör om väl före användningen. Appliceras i ett eller två skikt.
Appliceringsförhållanden	Ytan som behandlas ska vara torr. Träets fukthalt bör vara under 20%. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik att applicera i direkt solsken.
Torktid	+23°C / 50% RH
- klibbfri	12 h
- övermålningsbar	24 h Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Beständighet	Väderbeständighet: Bra. Observera, att det är typiskt för oljefärger att glansen och kulören förändras med tiden.
Rengöring	TEKNOSOLV 1621 (lacknafta). Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

Se säkerhetsdatabladet.

OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.