

VISASOL - BASE T

Vesiohenteinen kuultoväri

VISASOL - BASE T on vesiohenteinen kuultoväri.

Käytetään ulkokäyttöön tuleville puu- ja vaneripinnoille.

Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.



TEKNISET TIEDOT

Alustasuositus	Vaneri, Havupuu
Sideaine	Akrylaatti
Kuiva-ainepitoisuus	N. 15 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	N. 180 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 2 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Värisävyt	Väritön.
Sävytysjärjestelmä	Teknomix
Ohenne	Vesi.
Varastointi	Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C. Ei saa jäättyä.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.
Levitysmenetelmä	Kastaminen, Sivellin, Tela, Ruiskutus
Käsittely	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Ohennetaan käyttötavan ja -kohteen mukaan 50 - 100 %.
Käsittelyolosuhteet	Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +15°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH
- pölykuiva	45 min
- kosketuskuiva	1 h
- päällemaalattavissa	3 h
	Kalvonpaksuuden kasvu ja kuivumistilan ilman suhteellisen kosteuden nousu hidastavat yleensä kuivumista.
Välineiden pesu	Vesi.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.