

VISA

Peittosuoja

Vesiohenteinen, alkydivahvisteiseen akrylaattisideaineeseen pohjautuva peittosuoja ulkokäyttöön. Tuotteen hieno koostumus antaa peittävän suojan jättäen puun pintakuvioidin näkyviin. Muodostaa vedenkestävän, mutta hyvin hengittävän pinnan. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 463. Kiiltoryhmä 4.



Vanhojen haalistuneiden puunsuojapintojen uudelleen käsittely. Vanhan ja uuden puunsuojapinnan värisävyn yhtenäistäminen. Sopii myös uusille ja painekyllästetyille puupinnoille, hirsipinnoille sekä akrylaattimaalausten huoltomaalaukseen. Tyypillisiä kohteita ovat seinät, vuorilaudat, aidat, ikkunanpuitteet jne.

Voidaan käyttää myös useimpien hyväkuntoisten vanhojen öljy- ja alkydimaalausten huoltomaalaukseen.



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät, sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu
Käyttökohteet	Ulkoverhoukset, Aita, Ulkoseinä
Alustasuositus	Akrylaattimaali, Hienosahattu puu, Hirsi, Öljymaali, Höyläpuu, Pohjamaalatut levyt, Kuullote
Kuiva-ainepitoisuus	N. 36 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Käytännön riittoisuus	Sahalauta: 5 - 7 m ² /l. Höylälauta: 8 - 10 m ² /l.
Sävytysjärjestelmä	Teknomix
Kiilto (60°)	Puolihihmeä
Ohenne	Vesi.
Tiheys	N. 1,2 g/ml
Varastointi	Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa. Ei saa jäätyä.
Pakkauskoot	Perusmaalit 1 ja 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Saatavuus vaihtelee maittain.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitely

UUDET PUUPINNAT:

Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo rakennuskesänä.

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA FACADE julkisivupesuainetta.

AIKAISEMMIN MAALATUT/PUUNSUOJALLA KÄSITELLYT TAI VANHAT PUUPINNAT:

Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Irtonainen aines, irtoava tai heikosti kiinni oleva vanha maali tai puunsuoja ja harmaantunut tai nukkaantunut pintapuu poistetaan käyttäen esim. kaavintaa, teräsharjausta tai infrapunalämmitintä. Puupinnan tarpeetonta vaurioittamista tulee välttää. Huomaa, että vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa, vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanhojen öljymaalien pinta saattaa olla huonokuntoinen: Voimakkaasti liituuntunut, pölymäinen ja hauras. Tällaiset pinnat tulee puhdistaa huolellisesti, jotta uusi maali pääsee tarttumaan kunnolla alustaansa. Joidenkin vanhojen maalityyppien, kuten esim. punamultamaali ja petrooliöljymaali, pinta on niin hauras ja pölymäinen, ettei niitä voi huoltomaalata tällä tuotteella. Epävarmoissa tilanteissa tartunta tulee varmistaa koemaalauksella. Pinnat pestään RENSA FACADE julkisivupesuaineella. Pesun yhteydessä tulee varoa puurakenteiden tarpeetonta kastelemista.

Pohjustus, pohjamaalaus

Sivele käsittelemätön puupinta värittömällä WOODDEX-sarjan pohjusteella. Anna kuivua 1 vuorokausi.

Pohjustettu puupinta pohjamaalataan VISAlla. Pohjamaalaukseen tuotetta voidaan ohentaa max. 10 %. Annetaan kuivua n. 2 h. Puun katkaisupinnat tulee käsitellä erityisen huolellisesti.

Levitysmenetelmä

Sivellin, Ruiskutus

Käytettäessä korkeapaineruiskua tulee pinta tasoittaa ja viimeistellä siveltimellä tartunnan varmistamiseksi. Suositeltava korkeapaineruiskun suutinkoko on 0,015–0,021”.

Käsittely

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntymisen.

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Pohjamaalattut tai aiemmin maalattut pinnat pintamaalataan 1–2 kertaa pinnan karkeudesta, alustan väristä ja/tai värisävyn peittävytydestä riippuen.

Hirsipinnoilla tulee välttää ylipaksuja maalikalvoja.

Käsittelyolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Levitystä suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.
Kuivumisaika - päällemaalattavissa	+23 °C / 50 % RH 2 h Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Kestävyys	Säänkestävyys: Hyvä.
Välineiden pesu	Lämmin vesi ja RENZA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.

TURVALLISUUS

Varoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriotestaukseen ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.