

WOODEX AQUA CLASSIC

Puidukaitse

Vesialuseline läbipaistev puidukaitse, mis imendub puupinda. Kaitseb puitpindu niiskuse, mustuse ja päikese UV-kiirgusest tingitud pleekimise eest.



Kasutamine: Uuele ja varem kilet mitte moodustava puidulasuuriga töödeldud puitpindadele, nt seinad, ukсед, aknaraamid, aiad ja postid. Eriti sobilik palkpindadele. WOODEX AQUA CLASSICUT ei soovitata kasutada toonimata kujul, sest toonimine kaitseb puitu halliks minemise ja UV-kiirguse eest.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	Soome Vötmelipp
Tavaline kasutusvaldkond	välisüksed, piirded, välissein
Pinnasoovitus	höövelpuit, peensaetud puit, palk, puit, puidulasuur
Kuivainesisaldus	ca 20 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/f): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Kattevõime	Saetud pinnal: 5 - 8 m ² /l. Höövel- ja palkpinnal: 8 - 12 m ² /l.
Värvitoonid	Värvitu, toonitav poolläbipaistvatesse toonidesse. Lõplik toon on näha pärast pinna kuivamist. Kui elemendid puutuvad kokku ilmastikuga, ärge kunagi kasutage viimase kihina värvitut värvi.
Toonimissüsteem	Teknomix
Läikeaste (60°)	Pole määratud. Imendub puitu ja ei jäta tavaliselt nähtavat kilet.
Lahusti	Lahjendamata.
Tihedus	ca 1 g/ml
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	Värvitu: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Saadavus erineb riigiti.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Eemaldage traatharja, küürimisharja või kaabitsaga kõik lahtised osised, mustus ja tolmu. Pese määratud ja/või hallitanud pinnad RENZA FACADE fassaadipesusainega. Loputa pinnad veega ja lase kuivada.
-------------------------	---

Kruntimine

Töötle puhas puidupind WOODEX-sarja värvitu puidukaitsevahendiga. Lase kuivada üks ööpäev.

Pealekandmismeetod

pintsel, pihustamine

Pealekandmine

Segada hoolikalt. Toonitud õli tuleb vajadusel segada ka töötlemise ajal.

Värvierinevuse vältimiseks ja ühesuguste kihtide saavutamiseks kasutage ühte nõu ja pange sellesse piisavas koguses puidupeitsi. Katke töötlemata puit üks või kaks korda tootega WOODEX AQUA CLASSIC olenevalt värvi intensiivsusest ja soovitud tulemusest. Puidupeitsi kantakse ühtlaselt ja pidevalt kogu tala või puitelemendi pikkuses, et vältida katkestuskohti. Töödelge otsa süüd eriti hoolikalt. Esimese kihi peale kandmiseks soovitatakse kasutada pintslit. Kui kasutatakse pihustit, tuleb pind seejärel viimistleda pintsliga siludes.

Läbipaistvat peitsi ei soovitata kasutada üksi. Puitpindade, mida on töödeldud tootega WOODEX AQUA CLASSIC, hooldusvärvimist võib teha Teknose vee- ja lahustipõhiste puupeitsidega ning majavärvidega. Ei sobi kilet moodustavate puidulasuuride katmiseks, kasvuhoonetele, taimelavadele ega loomaaedikutesse.

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus alla 20 %. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Väldi värvimist otsese päikese käes.

Kuivamisajad

+23 °C / 50% RH

- puutekuiv

2 h

- pealevärvitav

6 h

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.

Vastupidavus

Ilmastikukindlus: hea.

Töövahendite pesu

Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID**Ohutus- ja ettevaatusabinõud**

Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.