

**VÄRVITÜÜP**

Vesialuseline hübriidsideainel põhinev kilet mitte moodustav läbipaistev puidulasuur välistöödeks. Kaitseb puitu niiskuse, määrdumise ja toonituna ka UV-kiirguse eest.

**KASUTAMINE**

Uuele ja varem kilet mitte moodustava puidulasuuriga töödeldud puitpindadele, nt seinad, ukсед, aknaraamid, aiad ja postid. Eriti sobilik palkpindadele.

Ei sobi kilet moodustavate puidulasuuride katmiseks, kasvuhoonetele, taimelavadele ega loomaaedikutesse.

WOODEX AQUA CLASSICUT ei soovitata kasutada toonimata kujul, sest toonimine kaitseb puitu halliks minemise ja UV-kiirguse eest.

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 20 mahu%

**LENDUVAD ORGAANILISED**

EL LOÜ piirnorm (kat A/f): 130 g/l. Toote LOÜ: max. 130 g/l

**ÜHENDID****(LOÜ)****KULU**Saepind: 5-8 m<sup>2</sup>/lHöövelpind 8-12 m<sup>2</sup>/l**TIHEDUS**

Ca 1,0 g/ml

**KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

16 h

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU**

Kasutatakse lahjendamata kujul.. Töövahendid pesta sooja vee ja RENZA BRUSH pesuainega kohe pärast kasutamist.

**LÄIGE****VÄRVITONID**

Pole määratud. Imendub puitu ja ei jäta tavaliselt nähtavat kilet. Värvitu ja poolläbipaistvad toonid. Lõplik toon on näha pärast pinna kuivamist.

**ILMASTIKUKINDLUS**

Hea

**PAKENDID**

0,9L, 2,7L, 9L

**OHUTUSTEAVE**

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke ja tootega saastunud esemeid hoida õhukindlates konteinerites, või põletada.

Soovitatakse ka vees immutada.

## KASUTAMINE

### PINNA EELTÖÖTLUS

Eemalda töödeldavalt pinnalt lahtine aine, mustus ja tolm traatharja või kaabitsaga. Soovitame töötlemata puidul kasutada WOODEX-sarja kruntimmutit. Lase kuivada üks ööpäev.

Pese määrdunud ja/või hallitanud pinnad RENSA FACADE puhastusainega. Loputa pinnad veega ja lase kuivada.

### VÄRVIMINE

Sega WOODEX AQUA CLASSIC enne kasutamist kuni põhjani korralikult läbi. Toonierinevuste vältimiseks sega ühe nähtava pinna katmiseks vajalik kogus ühte anumasse. Toodet tuleb segada ka kasutamise ajal.

Kantakse pinnale pintsliga või pihustiga.

Pinnale kantavate kihtide arv sõltub tooni intensiivsusest ja soovitud tulemusest.

Toode kantakse pinnale ühtlaselt terve laua või prussi ulatuses, et vältida nähtavaid üleminekukohti. Töötle puiduotsi erilise hoolega. Esimese kihi jaoks soovitatakse pintslit. Pihustiga töötamise juures soovitatakse pind ühtlustamiseks üle käia pintsliga.

Ei soovitata kasutada toonimata puidulasuuri.

WOODEX AQUA CLASSICU hooldusvärvimist võib teha Teknose vesialuseliste ja lahustipõhiste lasuuridega ning katvate majavärvidega.

### VÄRVIMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu suhteline niiskus peab olema alla 20% puidu kuivkaalust.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja toote temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Otsese päikese käes ja niiske ilmaga tuleb töötlemist vältida.

### LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda.

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---