

WOODEX AQUA CLASSIC

Lasyr

Vattenburen, hybridbindemedelsbaserad, icke filmbildande lasyr för utomhusbruk. Skyddar träytor från fukt, nedsmutsning och nyanserad produkt även från solens UV-strålning. Färgproduktgrupp 481 enligt MaalausRYL 2012 (FI).



Användning: Används på nya och med icke filmbildande träskyddsmedel eller lasyr tidigare behandlade träytor, t.ex. fasader, dörrar, fönsterkarmar, staket och stolpar. Rekommenderas speciellt för stockytor. Användning av endast färglöst WOODEX AQUA CLASSIC rekommenderas inte eftersom nyanseringen skyddar träytan från solens UV-strålning som får ytan att gråna.



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	Nyckelflaggan (Finland)
Typiska användningsområden	Ytterdörrar, Staket, Yttervägg
Rekommenderade underlag	Hyvlat virke, Finsågat virke, Stock, Trä, Bets
Torrhalt	Ca 20 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/f): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Praktisk drygheit	Sågat virke: 5 - 8 m ² /l. Hyvlat trä och stock: 8 - 12 m ² /l.
Kulörer	Klar, ska nyanseras till laserande kulörer. Den slutliga kulören blir synlig när ytan torkat. Använd aldrig färglösa produkter för slutbehandling om träet kommer att utsättas för väder och vind.
Nyanseringssystem	Teknomix
Glans (60°)	Kan ej definieras. Lasyren sugs in i träets porer.
Förtunning	Används oförtunnad.
Densitet	Ca 1 g/ml
Lagring	Förvaras frostfritt.
Förpackningsstorlek	Färglös: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Tillgängligheten varierar landvis.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Rengör ytan från löst material, smuts och damm med stål- eller rotborste eller med stålskrapa. Tvätta smutsiga och/eller mögliga ytor med RENSA FACADE fasadtvätt. Skölj därefter ytorna väl med vatten och låt dem torka.
----------------------------	--

Grundmålning	På obehandlade träytor stryks färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn.
Appliceringsmetod	Pensel, Sprutning
Applisering	Rör om väl före användningen. Nyanserad produkt omblandas vid behov även under arbetets gång. Reservera i samma kärl hela den mängd lasyr som behövs för en enhetlig yta, för att undvika uppkomst av kulördifferenser. På obehandlade träytor stryks 1 - 2 skikt WOODEX AQUA CLASSIC beroende på kulörton och det resultat man vill uppnå. Stryk alltid hela stocken eller brädan jämnt och på en och samma gång för att undvika skarvställ. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt. Penselstrykning rekommenderas för det första skiktet. Efter sprutapplisering ska ytan efterslätas med pensel. Användning av endast färglös lasyr rekommenderas inte. Träytor som behandlats med WOODEX AQUA CLASSIC kan underhållsmålas med Teknos vatten- och lösningsmedelsburna lasyrer, samt täcklasyrer och husfärger. Ej lämplig på filmbildande träskyddsmedel eller lasyrer, ej heller i växthus, drivbänkar eller fähus.
Appliceringsförhållanden	Ytan som behandlas ska vara torr. Träets fukthalt bör vara under 20%. Under applikeringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik att applicera i direkt solsken.
Torktid	+23 °C / 50% RH
- klubbfri	2 h
- övermålningsbar	6 h
	Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Beständighet	Väderbeständighet: Bra.
Rengöring	Varm vatten och RENZA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder	Se säkerhetsdatabladet.
---	-------------------------

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.