

WOODEX AQUA WOOD OIL

Puuöljy

Vesiohenteinen puuöljy ulkokäyttöön. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 721.



Luonnonöljy ulkokäyttöön terassilattioiden, laitureiden ja ulkokalusteiden suojaamiseen. Muita kohteita ovat aidat, ritilät, ovet ja portaat. Käsittelemättömälle, lämpökäsitellylle ja kestopuulle. Levitetään puhtaalle, kuivalle puupinnalle siveltimellä, sienellä tai upottamalla. Suojaa puupintoja kosteudelta, likaantumiselta ja värillisenä auringon UV-säteilyltä. Vähentää puupinnan halkeilua.



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät, sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu
Käyttökohteet	Terassilaudat, Aita, Ulkokalusteet
Alustasuositus	Painekyllästetty puu, Käsittelemätön puu, Lämpökäsitelty puu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 10 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Käytännön riittoisuus	Sahalauta: 5 - 8 m ² /l. Höylälauta: 8 - 10 m ² /l.
Värisävyt	Väritön, ruskea ja harmaa. Sävytettävissä kuultaviin sävyihin.
Sävytysjärjestelmä	Teknomix
Kiilto (60°)	Imeytyy puuhun eikä tavallisesti muodosta näkyvää kalvoa.
Ohenne	Vesi.
Tiheys	N. 1 g/ml
Varastointi	Ei saa jäätyä.
Pakkauskoot	Väritön, ruskea ja harmaa: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Saatavuus vaihtelee maittain.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitely	Irtonainen aines, lika ja pöly sekä hauras pintapuu poistetaan teräs- tai juuriharjalla tai teräskaapimella. Käsiteltävä pinta puhdistetaan. Vanhat maali- tai lakkakerrokset poistetaan ennen käsittelyä. Tarvittaessa käsiteltävät pinnat pestään RENSA TERRACE Terassipesulla. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua. Käsittelemätön uusi puupinta käsitellään värittömällä WOODEX-sarjan pohjusteella.
---------------------------	--

Levitysmenetelmä

Kastaminen, Sivellin, Sieni

Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Sävytettyä tuotetta on sekoitettava tarvittaessa myös käytön aikana. Levitetään 1 - 2 kertaan. Käsittely uusitaan tarvittaessa puun laadusta riippuen. Mahdollinen imeytymätön öljy pyyhitään pois. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä saman valmistuserän öljyä.

Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojoihin.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Käsittelyä voimakkaassa auringonpaisteessa tai kostealla säällä on vältettävä. Paineekyllästetyn puun on suositeltavaa antaa kuivua asennuksen jälkeen vähintään puoli vuotta ennen pintakäsittelyä.

Kuivumisaika

+23 °C

- pölykuiva

4 h

- käyttöönottokuiva

16 h

Vältä kuitenkin käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana. Mahdollinen seuraava kerros voidaan levittää n. vuorokauden kuluttua.

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Välineiden pesu

Lämmin vesi ja RENZA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

LISÄTIETOJA

Pinnan hoito

Jatkuvan sääräsituksen alaisille pinnoille käsittely uusitaan vuosittain tai tarpeen mukaan.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.