

WOODEX BIOLEUM

Puiduõli

Vesialuseline, ühekordselt pinnale kantav toonitav puiduõli. 60% kogu süsinikusisaldusest on biopõhine (põhineb C14 analüüsil vastavalt standardile EN 16640).



Mõeldud terrassilaudade ja aiameöbli kaitsmiseks. WOODEX BIOLEUM puiduõli kaitseb puitu niiskuse, määrdumise ja toonituna ka UV-kiirguse eest. Aitab vältida lõhenemist ning annab viimistletud välimuse.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	Soome Võtmelipp
Tavaline kasutusvaldkond	terrassilaud, aiameöbel
Kuivainesisaldus	ca 28 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	Tootele ei laiene EL LOÜ-direktiiv.
Kattevõime	Höövelpinnal: 10 - 12 m ² /l
Värvitoonid	Värvitu ja pruun.
Toonimissüsteem	Teknomix
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1 g/ml
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	Värvitu ja pruun: 0,45 L, 0,9 L

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Eemalda lahtised osakesed, mustus ja tolm. Kui pinnad on sügavalt määrdunud või eelnevalt õlitatud, pese RENZA TERRACE pesuainega, loputa veega ja lase täielikult kuivada. Eksootilistest puiduliikidest valmistatud mööblit soovitatakse enne töötlemist ilmastikutingimustes kohaneda vähemalt kaks aastat. Eemalda vanad laki- ja värvikihid enne töötlemist.
Pealekandmismeetod	pintsel, käsn, pihustamine Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,009 - 0,015".

Pealekandmine	Segada hoolikalt. Toonitud õli tuleb vajadusel segada ka töötlemise ajal. Kanna õli pinnale ainult ühekordselt pintsliga, käsna või pihustiga. Kanna WOODEX BIOLEUM pinnale ühtlaselt õhukese tooniva kihina. Paksud kihid põhjustavad laigulisust, aeglustavad kuivamist ja võivad hakata ilmastikukoormuses kooruma. Üleliigne õli pühitakse ära u 10 min pärast.
Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus alla 20 %. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Välgi otsese päikese käes õlitamist.
Kuivamisajad	+23 °C
- puutekuiv	12 h
- täiskuiv	96 h.
	Välgi mehaanilist kulutamist esimese nädala jooksul. Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.
Vastupidavus	Ilmastikukindlus: Aastaringelt ilmastikukoormuses olevaid objekte töödeldakse vähemalt üks kord aastas või vajadusel tihedamini.
Töövahendite pesu	Pese töövahendid kohe pärast kasutamist RENSA BRUSH pesuaine ja veega.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb igasuguseid tootejääke, pihustisumu, määratud lappe jne. hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.