

WOODEX CLASSIC

Puidulasuur

Kergelt tiksotroopne alküüdipõhine läbipaistev puidulasuur välistöödeks.

Lihtne pinnale kanda, imendub puitu ja ei moodusta esimesel pealekandmisel nähtavat kilet. Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest vähendades niiskus-, määrdumiskahjustusi ja UV-kiirguse toimet.

Kasutamine: Uued ja eelnevalt läbipaistvate lasuuridega töödeldud puitpinnad, nt palkpinnad, seinad, ukсед aknaraamid ja aiad.

Ei sobi kilet moodustavatele puidulasuuridele, kasvuhoonetesse, taimelavadele ega loomapidamisehitistele. Ei sobi sisetöödeks.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	Soome Võtmelipp
Tavaline kasutusvaldkond	välisüksed, piirded, välissein
Pinnasoovitus	höövelpuit, peensaetud puit, palk, puit, puidulasuur
Kuivainesisaldus	ca 20 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/f): 700 g/l. Toote LOÜ: max 700 g/l.
Kattevõime	Saetud pinnal: 5 - 8 m ² /l. Höövel- ja palkpinnal: 8 - 12 m ² /l.
Värvitoonid	Värvitu, toonitav poolläbipaistvatesse toonidesse. Kui elemendid puutuvad kokku ilmastikuga, ärge kunagi kasutage viimase kihina värvitut värvi.
Toonimissüsteem	Teknomix
Läikeaste (60°)	Pole määratletud, toode imendub puidu pooridesse.
Tihedus	ca 0,8 g/ml
Pakendid	Värvitu: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Saadavus erineb riigiti.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Eemalda kõik lahtised osakesed, mustus ja tolm traatharja, tugeva harja või kaabitsaga. Pese määrdunud ja/või hallitanud pinnad RENSA FACADE fassaadipesusainega. Loputa pinnad veega ja lase kuivada.
Kruntimine	Töötle puhas puidupind WOODEX-sarja värvitu puidukaitsevahendiga. Lase kuivada üks ööpäev.

Pealekandmismeetod	pintsel, värvihari, pihustamine
Pealekandmine	Segada hoolikalt. Toonitud õli tuleb vajadusel segada ka töötlemise ajal.
Värvimistingimused	Kanna lasuur pinnale terve laua või tala pikkuses, et vältida nähtavaid üleminekukohti. Töötle eriti hoolikalt ristlõikekohti.
Kuivamisajad	Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus alla 20 %. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%
- puutekuiv	+23 °C / 50% RH
- pealevärvitav	8 h
	16 h
	Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.
Vastupidavus	Ilmastikukindlus: hea.
Töövahendite pesu	TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin).

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb igasuguseid tootejääke, pihustisumu, määratud lappe jne. hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.