

# WOODEX CLASSIC

## Medienos beicas

Šiek tiek tiksotropinis, alkido pagrindo permatomas medienos beicas, skirtas naudoti ant išorės paviršių. Lengvai dengiamas, įsiskverbia į medieną ir po pirmo sluoksnio nesudaro vientisos plėvelės. Apsaugo medieną nuo atmosferos veiksnių poveikio sulėtindamas drėgmės, saulės UV spindulių ir nešvarumų poveikį.

Naudojimas: Nauji ir prieš tai permatomu medienos beicu apdirbti mediniai paviršiai, pvz., rąstiniai paviršiai, sienos, durys, langų rėmai ir tvoros.

Netinka naudoti ant plėvelę suformuojančio medienos beico, taip pat nenaudoti šiltnamiams, inspektams ar gyvulių pašūrėms. Netinka naudoti vidaus patalpose.



## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija</b>	Suomijos Mėlynoji vėliava
<b>Taikymo sritys</b>	Lauko durys, Tvoros, Lauko siena
<b>Rekomenduojamas paviršius</b>	Obliuota mediena, Puikiai supjauta mediena, Rąstas, Mediena, Beicas medienai
<b>Kietųjų dalelių kiekis</b>	Apytikriai 20 pagal tūrį %
<b>Lakieji organiniai junginiai (LOJ)</b>	ES LOJ ribinė vertė (kat. A /f): 700 g/l. Gaminio LOJ daug. 700 g/l.
<b>Praktinė dažų išeiga</b>	Pjautinė mediena: 5 - 8 m <sup>2</sup> /l. Obliuota mediena ir rąstai: 8 - 12 m <sup>2</sup> /l.
<b>Spalvų gama</b>	Skaidrus, tonuojamas permatomais atspalviais. Jeigu detales veikia oro sąlygos, bespalviai dažai galutiniam paruošimui nenaudojami.
<b>Tonavimo sistema</b>	Teknomix
<b>Blizgumas (60°)</b>	Neapibrėžta. Gaminys prasiskverbia į medienos poras.
<b>Tankis</b>	Apie 0,8 g/ml
<b>Pakuotės dydis</b>	Skaidrus: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Skiriasi atsižvelgiant į šalį.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

<b>Paviršiaus paruošimas</b>	Nuvalykite visas atšokusias medžiagas, nešvarumus ir dulkes vieliniu, šveitimo šepčiu ar gremžtuku. Nešvarius ir (arba) pelėsius apaugusius paviršius plaukite su "RENSA FACADE" fasadų valikliu. Kruopščiai nuplaukite paviršius vandeniu ir leiskite išdžiūti.
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Gruntavimas</b>	Padenkite neapdorotą medinį paviršių skaidria WOODEX serijos medienos apsaugos priemone. Palikite vienai dienai, kad išdžiūtų.
<b>Dengimo būdas</b>	teptuku, dažymo šepečiu, purškiant
<b>Dengimas</b>	Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, tonuotą gaminį taip pat reikia išmaišyti dažymo metu.
<b>Dengimo sąlygos</b>	Denkite medienos beicą tolygiai per visą sijos ar medienos ilgį, kad neliktų braukimo pradžios taško žymės. Ypač atidžiai apdirbkite medienos galus. Paviršius turi būti sausas. Drėgmės kiekis medienoje turi būti mažesnis nei 20%. Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė +5 °C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %.
<b>Džiūvimo trukmė</b>	+23 °C / 50% RH
<b>- palietus sausa</b>	8 h
<b>- perdažymas</b>	16 h
	Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.
<b>Atsparumas</b>	Atsparumas oro sąlygoms: Geras.
<b>Valymas</b>	„TEKNOSOLV 1621“ (ligroino tirpiklis).

## SVEIKATA IR SAUGA

**Saugos ir atsargumo priemonės** Žr. saugos duomenų lapas.

PASTABA! Dėl savaiminio užsidegimo pavojaus bet kokias gaminių atliekas, purškimo miglą ir išteptus skudurus reikia laikyti ugniai atsparioje vietoje sandariose talpyklose. Taip pat rekomenduojama pamerkti į vandenį.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkejas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.