

WOODEX PREMIUM

Kauakestev puidulasuur

Vesialuseline läbipaistev puidulasuur välistöödeks. WOODEX PREMIUM kauakestev puidulasuur on mõeldud eriliselt tõhusaks kaitseks ilmastikukoormuse eest, selle hooldusvälp on 2-3 korda pikem võrreldes tavapäraste levinud puidulasuuridega.



Lihtne pinnale kanda - ei tilgu ega valgu.

Kaitseb puitpindu niiskuse, mustuse ja päikese UV-kiirgusest tingitud pleekimise eest. Toonitav Teknose poolläbipaistvatesse toonidesse.

Kasutamine: Uuele värvimata ja enne lasuuriga töödeldud puitpindadele, nt seinad, ukсед, aknaraamid, aiad ja postid. Eriti sobilik palkpindadele.

WOODEX PREMIUM ei soovitata kasutada toonimata kujul, sest toonimine kaitseb puitu halliks minemise ja UVkiirguse eest.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	välisüksed, piirded, välissein, aknad
Pinnasoovitus	peensaetud puit, palk, hõvelpuit, puit, puidulasuur
Kuivainesisaldus	ca 23 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/e): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Kattevõime	Saetud pinnal: 5 - 8 m ² /l. Hõvel- ja palkpinnal: 8 - 12 m ² /l.
Värvitoonid	Värvitu, toonitav poolläbipaistvatesse toonidesse. Lõplik toon on näha pärast pinna kuivamist.
Toonimissüsteem	Teknomix
Läikeaste (60°)	Matt
Tihedus	ca 1 g/ml
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	0,9 l, 2,7 l, 9 l. Saadavus erineb riigiti.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	<p>Eemalda töödeldavalt pinnalt lahtine aine, mustus ja tolm traatharja või kaabitsaga.</p> <p>Töötle puhas puidupind WOODEX-sarja värvitu puidukaitsevahendiga. Lase kuivada üks ööpäev.</p> <p>Pese määrdunud ja/või hallitanud pinnad RENSA FACADE fassaadipesusainega. Loputa pinnad veega ja lase kuivada.</p>
Pealekandmismeetod	pintsel, pihustamine
Pealekandmine	<p>Segada hoolikalt. Värvierinevuse vältimiseks ja ühesuguste kihtide saavutamiseks kasutage ühte nõu ja pange sellesse piisavas koguses puidupeitsi. Töö käigus tuleb peitsi aeg-ajalt segada.</p> <p>Pikema hooldusvälba saavutamiseks kata töötlemata pind WOODEX PREMIUMiga kahes kihis. Puidupeitsi kantakse ühtlaselt ja pidevalt kogu tala või puitelemendi pikkuses, et vältida katkestuskohti. Töödelge otsa süüd eriti hoolikalt. Esimese kihi peale kandmiseks soovitatakse kasutada pintslit. ui kasutatakse pihustit, tuleb pind seejärel viimistleda pintsliga siludes.</p> <p>Toodet ei soovitata kasutada toonimata kujul.</p> <p>Puitpindade, mida on töödeldud tootega WOODEX PREMIUM, hooldusvärvimist võib teha Teknose vee- ja lahustipõhiste puupeitsidega ning majavärvidega.</p> <p>Ei sobi kasvuhoonetesse, taimelavadele ega loomahoonetesse.</p>
Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus alla 20 %. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Väldi värvimist otsese päikese käes.
Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
- pealevärvitav	2 h
	Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.
Vastupidavus	Ilmastikukindlus: Suurepärase.
Töövahendite pesu	Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.