

WOODEX PREMIUM

Pitkäikäisen suojan takaava kuullote

Vesiohenteinen kuullote ulkokäyttöön. WOODEX PREMIUM on kehitetty antamaan yliverlainen suoja sääolosuhteita vastaan. Verrattuna perinteisiin kuullotteisiin huoltomaalausväli voi olla jopa 2 - 3 kertaa pidempi. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 481.



Helppo levittää - ei valu.

Suojaa puupintoja kosteudelta, likaantumiselta ja sävytettynä auringon UV-säteilyltä. Sävytettävissä Teknosin kuultaviin sävyihin.

Käyttö: Uudet ja aikaisemmin kuullotteilla käsitellyt puupinnat, esim. ulkoseinät, ovet, ikkunanpuitteet, aidat ja pylväät. Suositellaan etenkin hirsipinnoille.

WOODEX PREMIUMIN käyttöä värittömänä ei suositella, koska sävytys antaa puupinnalle suojan auringon UV-säteilyn harmaannuttavaa vaikutusta vastaan.



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Ulko-ovet, Aita, Ulkoseinä, Ikkunat
Alustasuositus	Hienosahattu puu, Hirsi, Höyläpuu, Puu, Kuullote
Kuiva-ainepitoisuus	N. 23 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Käytännön riittäisyys	Sahalauta: 5 - 8 m ² /l. Höylälauta ja hirsi: 8 - 12 m ² /l.
Värisävyt	Väritön, sävytettävä kuultaviin sävyihin. Lopullinen sävy näkyy pinnan kuivuttua.
Kiilto (60°)	Himmeä
Tiheys	N. 1 g/ml
Varastointi	Ei saa jäätyä.
Pakkauskoot	2,7 l, 9 l.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	<p>Irtonainen aines, lika ja pöly poistetaan teräs- tai juuriharjalla tai teräskaapimella.</p> <p>Sivele käsittelemätön puupinta värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Anna kuivua 1 vuorokausi.</p> <p>Likaiset ja/tai homeiset pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.</p>
Levitysmenetelmä	Sivellin, Ruiskutus
Käsittely	<p>Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä kuullotetta samaan astiaan. Näin vältetään värierojen syntyminen. Kuullotetta on sekoitettava ajoittain myös käytön aikana.</p> <p>Käsittelemätön puupinta sivellään WOODEX PREMIUMILLA 2 kertaan pidemmän huoltomaalausvälin saavuttamiseksi. Kuullote sivellään tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Puun katkaisupinnat käsitellään erityisen huolellisesti. Ensimmäinen käsittely suositellaan tehtäväksi siveltimellä. Ruiskua käytettäessä viimeistellään pinta siveltimellä.</p> <p>Värittömän kuullotteen käyttöä yksistään ei suositella.</p> <p>WOODEX PREMIUMILLA käsitelty puupinta voidaan huoltomaalata Teknosken vesiohenteisilla kuullotteilla sekä peittosuojilla ja talomaaleilla.</p> <p>Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin tai eläinsuojoihin.</p>
Käsittelyolosuhteet	<p>Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.</p> <p>Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Levitystä suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.</p>
Kuivumisaika - päällemaalattavissa	<p>+23 °C / 50 % RH</p> <p>2 h</p> <p>Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.</p>
Kestävyys	Säänkestävyys: Erinomainen.
Välineiden pesu	Lämmin vesi ja RENSA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.

TURVALLISUUS

Varotoimet Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.