

PRODUKTA TIPS

Koksnes eļļa uz šķīdinātāja bāzes lietošanai ārpus telpām.

LIETOŠANA

Dabiska eļļa lietošanai ārpus telpām dārza terašu grīdu un koka dārza mēbeļu aizsardzībai. Citi piemēroti pielietojuma objekti ir žogi, pergolas, durvis un kāpnes. Termiski apstrādāta koksne, zem spiediena impregnēta koksne un eksotiskās koksnes sugas. Uz tīras, sausas koksnes virsmas uzklāt ar otu, sūkli vai uzklāt iegremdējot. Aizsargā koksnes virsmas pret mitrumu, notraipīšanos, kā arī krāsas izmaiņām saules UV starojuma ietekmē. Samazina koksnes virsmas plaisāšanu. Vislabākajai aizsardzībai WOODEX WOOD OIL pārklājums katru gadu jāatjauno. Produkts nav piemērots siltumnīcām, dobēm un lopu novietnēm.

TEHNISKIE DATI**Cietvielas**

Aptuveni 30% no tilpuma

Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

Produkts nav iekļauts ES GOS direktīvā.

Praktiskais patēriņš

Zāģēta koksne
Ēvelēta koksne

5 - 8 m²/l
8- 10 m²/l

Blīvums

aptuveni 0,85 g/ml

Žūšanas laiks, +23°C

- var pieskarties
- sausa virsma

pēc 8 stundām
pēc 16 stundām
Vēsā un/vai mitrā laikā žūšanas process būs lēnāks.

Šķīdinātājs, tīrīšana

Lietot bez atšķaidīšanas. Aprīkojumu uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar TEKNOSOLV 1621 (šķīdinātājs).

Galarezultāts

Eļļa iesūcas koksnē un parasti neveido jebkādu redzamu plēvīti.

Toņi

Caurspīdīgs, brūns, pelēks un caurspīdīgs tonis.

Ūdensizturība

Virsmām, kuras nepārtraukti ir pakļautas laika apstākļu ietekmei, atjaunojošu apstrādi ieteicams veikt vienu reizi gadā.

Iepakojums

(pieejamība dažādās valstīs ir atšķirīga)

Brūns tonis 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Pelēks tonis 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Caurspīdīgs 0,9 l, 2,7 l, 9 l

DROŠĪBAS MARKĒJUMS

Skatīt drošības Datu lapu.
PIEZĪME! Pastāv pašaiizdeģšanās bīstamība, tādēļ jebkādi produkta atkritumi, izsmidzinātā migla un netīrās lupatas jātur ugunsdrošā vietā gaisa necaurlaidīgos konteineros. Ieteicams iegremdēt ūdenī.

PTO

LIETOŠANAS NORĀDES**Virsmas sagatavošana**

Notīrīt apstrādājamās virsmas. Ja nepieciešams, lietot RENZA TERRACE terašu tīrīšanas līdzekli. Virsmas rūpīgi noskalot ar ūdeni un ļaut tām nožūt. No virsmas noņemt visas vaļīgās daļiņas un daļiņas ar vāju saķeri, kā arī atlobījušos koksnes slāņus. Mēs iesakām neapstrādātu koksni gruntēt ar WOODEX sērijas koksnes aizsardzības līdzekļiem. Pirms apstrādes noņemt vecās krāsas vai lakas slāņus.

Uzklāšana

Pirms uzklāšanas produktu rūpīgi samaisīt līdz konteineru dibenam.

Arī uzklāšanas laikā produkts regulāri rūpīgi jāsamaisa. Uz virsmas 1-2 reizes uzklāt ar otru, sūkli vai ar iegremdēšanu. Atkarībā no koksnes kvalitātes uzklāšanu var nākties atkārtot. Iespējamie pārpalikumi jānoslauka.

Uzklāšanas apstākļi

Apstrādājamajai virsmai jābūt sausai. Koksnes relatīvajam mitrumam jābūt zem 20% no koksnes masas.

Uzklāšanas un žūšanas periodā apkārtējā gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai jābūt virs +5 °C, relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.

Šajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Attēliem ir tikai informatīvs raksturs, un tie ir atkarīgi no krāsas un spīduma. Mēs nekontrolējam lietošanas un uzklāšanas apstākļus, tādēļ mēs esam atbildīgi tikai par produkta kvalitāti un garantējam tā atbilstību kvalitātes kontroles prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kuri radušies produkta uzklāšanas pretrunā ar norādēm un pretrunā paredzētajam pielietojumam gadījumā. Jaunākās Teknos datu lapu, materiāla drošības datu lapu un sistēmas lapu versijas ir pieejamas mūsu mājaslapās www.teknos.com.



EN_1704_Tuoteseloste.pdf