

WOODFLOOR 6800-30

Двокомпонентне поліуретанове покриття для герметизації підлоги на основі розчинника для внутрішнього застосування



WOODFLOOR 6800-30 - готове до нанесення валиком двокомпонентне поліуретанове покриття для герметизації підлоги на основі розчинника з високою стійкістю до стирання, призначене для обробки дерев'яних паркетних підлог і відшліфованих дощок для підлоги. Продукт має вищу механічну та хімічну стійкість, ніж захисні покриття на водній основі. Стійкість до стирання та подряпин відповідає вимогам до підлог, що зазнають нормального зношування в житлових приміщеннях. Залежно від інтенсивності експлуатації покриття також може застосовуватися в комерційних приміщеннях.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Об'єкти для нанесення	Підлога
Рекомендована поверхня	Деревина
Зв'язуюче	Акрилат
Сухий залишок	Прибл. 36 % за масою
Леткі органічні сполуки (VOC)	Прибл. 633 г/л (Директива 2010/75/EU) Надане значення VOC є середнім значенням для продукції заводського виробництва, і, отже, воно може відрізнятися між окремими продуктами, на які поширюється дана Технічна специфікація.
Теоретичні витрати	150 г/м²; 6,6 м²/кг
Кольори	Безбарвний.
Блиск (60°)	30
Затверджувач	Механічно перемішайте з затверджувачем протягом кількох хвилин. Комп. В: UNIPUR 279 1910-99
Співвідношення змішування (А:В)	5:1 частин за об'ємом
Життєздатність, +23 °C	16 h
Густина	Прибл. 1 г/мл

Зберігання

Температура зберігання: +5 °C - +30 °C. Зберігати в щільно закритій тарі.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні

Кожна поверхня повинна бути ретельно очищеною, сухою та знежиреною. Видалення старого покриття: шліфування

Метод нанесення

Пензлик, Валик

Поліуретанові покриття можуть мати тенденцію до бічного склеювання (склеювання кромek), особливо на індустріальному паркеті (вертикальних ламелях), паркетній дошці на еластичному клейовому з'єднанні, мозаїчному паркеті, а також на підлогах із системою підігріву тощо. З цих причин рекомендується використовувати ґрунтовку.

Для об'єктів із підвищеним рівнем навантаження, а також для основ із низькою поглинальною здатністю, ми рекомендуємо пряме нанесення у 2–3 шари. Для першого шару розведіть матеріал на 10 % розріджувачем VERDÜNNER 5500-98.

Нанесення

Перед застосуванням добре перемішайте або збовтайте продукт протягом декількох хвилин. За необхідності це можна зробити механічним способом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАНЕСЕННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАНЕСЕННЯ		
Паркет		
	Продукт	Витрати при нанесенні
Ґрунтовка	WOODFLOOR 6800	150 г/м²
Проміжне шліфування	З зернистістю 120-150	
Повторне покриття	WOODFLOOR 6800	150 г/м²
	(Для тришарового нанесення повторити наведену вище процедуру)	
Для отримання додаткових рекомендацій щодо нанесення звертайтеся до нашого представника.		

Умови нанесення

Рекомендована температура навколишнього середовища та продукту: +15 °C – 25 °C. Не наносити при температурі нижче +10 °C. Ідеальна температура поверхні та виробу для нанесення: +18 °C – 22 °C. Уникайте нанесення під прямими сонячними променями. Системи теплої підлоги повинні бути відрегульовані заздалегідь.

Час висихання	+23 °C / 50 % RH
- від пилу	через 1-2 години
- нанесення наступного шару	через 8 годин
- придатна для шліфування	через 8 годин
- повністю суха	через 7 днів
Очищувач	Негайно після використання вимийте інструменти. VERDÜNNER 1000-98, VERDÜNNER 1300-98, VERDÜNNER 5500-98.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи	Див. «Паспорт безпеки». Не палити під час нанесення матеріалу та тримати подалі від джерел займання.
Перша допомога	Рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту навіть за відсутності місцевих вимог.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інструкція з обслуговування	Первинний і регулярний догляд: щонайменше через 3 тижні після повної полімеризації покриття, використовуючи засіб RENSA FLOOR POLISH 4580.
------------------------------------	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Цей продукт призначений виключно для професійного використання. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.