

GAMINIO TIPAS

„WOODEX EKO“ yra vandens ir alyvos pagrindo specialusis medienos beicas. Jį lengva dengti teptuku, dažant nenuiteka bei nesitaško. Taip pat efektyviai apsaugo medieną nuo drėgmės, nešvarumų, o tonuotas beicas saugo nuo saulės ultravioletinių spindulių.

NAUDOJIMAS

Nauji ir prieš tai permatomu medienos beicu apdirbti mediniai išorės paviršiai, pvz., lentomis apkaltos ir rąstinės sienos, vėjalentės, durys, langų rėmai ir tvoros. Taip pat tinka medienos impregnavimui.

TECHNINIAI DUOMENYS**Nelakiosios dalelės**

Apie 30 % tūrio

Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

ES LOJ ribinė vertė (kat. A / e): 130 g/l. Gaminio LOJ daug. 130 g/l.

Praktinės sąnaudos

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Pjautinė mediena | 5-8 m ² /l |
| Obliuotoji mediena ir tašai | 8-12 m ² /l |

Tankis

1,0 g/ml

Džiuvimo laikas esant +23°C / 50% RH po 16 val.

Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.

Skiediklis, nuvalymas

Esant reikalui, skieskite vandeniu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite šiltu vandeniu ir plovikliu.

Paviršius

Pusiau blizgus

Spalvos

Skaidri ir permatoma spalva. Galutinė spalva bus matoma išdžiuvus paviršiui.

Atsparumas aplinkos poveikiui Labai geras.**Pakuotės**

(skiriasi atsižvelgiant į šalį)

Skaidrus: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

SAUGOS ŽENKLAI

Žr. saugos duomenų lapą.
PASTABA! Kadangi gali užsiliiepsnoti, gaminio likučiai, purškiami dažai ir užterštos audinio skiautės bei pan. turi būti laikomi ugniai atspariuose ir sandariuose induose. Taip pat rekomenduojama panardinti į vandenį.

NAUDOJIMO NURODYMAI**Paviršiaus paruošimas****NAUJI MEDINIAI PAVIRŠIAI.**

Nuvalykite nuo paviršiaus visus nešvarumus, dulkes ir pelėsį. Jei reikia, naudokite „RENSA FACADE“ fasadų valiklį.

Gruntuokite rąstų paviršius „WOODEX“ serijos gaminiais prieš patį apdirbimą ir palaukite vieną dieną, kad išdžiūtų paviršius.

PRIEŠ TAI MEDIENOS BEICU APDIRBTI PAVIRŠIAI:

Nuvalykite nuo paviršiaus visas atšokusias medžiagas nešvarumus ir dulkes.

Pašalinkite atšokusį ar prastai sukibusį seną medienos beicą ir pasiiaušusį viršutinį medienos sluoksnį, pvz., vieliniu šepetiu ir plieniniu gremžtuku.

Nuplaukite nešvarius ir (ar) supelijusius paviršius „RENSA FACADE“ fasadų valikliu. Kruopščiai nuplaukite paviršių vandeniu ir palikite išdžiūti.

Impregnuota mediena turi būti veikama atmosferos veiksnių mažiausiai 6 mėnesius, o po to dengiama „WOODEX EKO“.

Dažymas

Prieš naudodami išmaišykite medienos beicą.

Prieš dengiant medienos beicu, reikia jį išbandyti ant mažo paviršiaus, atitinkančio ketinamą apdirbti paviršių.

Dengimo rezultatas priklauso nuo medienos porėtumo ir sugeriamumo, dengiamų sluoksnių skaičiaus ir dengimo būdo.

Pjautinės ir obliuotos medienos paviršiai padengus vienu sluoksniu atrodo skirtingai (netgi dengiant beicu iš to paties indelio).

Denkite vieną ar du sluoksnius „WOODEX EKO“ (atsižvelgdami į reikiamą spalvos intensyvumą ir norimą rezultatą). Ypač atidžiai apdirbkite medienos galus.

Kai norite išsaugoti tam tikrą seną paviršiaus spalvą, sumaišykite skaidrų „WOODEX EKO“ su reikiama spalva. Prieš naudodami kruopščiai išmaišykite.

Nerekomenduojama naudoti vien tik skaidrų medienos beicą dėl riboto atsparumo aplinkos veiksnių poveikiui.

Denkite „WOODEX EKO“ teptuku ar purkštuvu.

Tinkamas purkštukas purškiant beoriu būdu yra 0,013-0,017 col.

Dažymo sąlygos

Apdirbamas paviršius turi būti sausas.

Medienos drėgmė turi būti iki 20 % sausos medienos svorio.

Dažymo ir džiuvimo metu aplinkos oro temperatūra, paviršiaus ir medienos beico temperatūra turi būti daugiau nei +5 °C, o santykinis oro drėgnumas mažesnis nei 80 %.

LAIKYMAS

SAUGOTI, KAD NEUŽŠALTŲ.

Šio techninio duomenų lapo informacija yra pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Skaičiai yra tik orientaciniai ir priklauso, pvz., nuo spalvos ir žvilgesio. Kadangi bendrovė negali kontroliuoti naudojimo ir dažymo sąlygų, ji yra atsakinga tik už gaminio kokybę ir garantuoja, kad gaminys atitinka kokybės kontrolės standartus. Bendrovė nepisiima atsakomybės už nuostolius ar žalą, kai gaminys naudojamas priešingai, nei nurodyta ar ne pagal paskirtį. Naujausia techninių duomenų lapų, medžiagos saugos duomenų lapų ir dangų grupių lapų versija pateikiama interneto svetainėje www.teknos.com.
