

„WOODEX HARDWOOD OIL“
Ruda alyva**GAMINIO TIPO**

Tirpiklio pagrindo impregnuojanti džiūstančioji alyva, skirta naudoti išorės paviršiams.

NAUDOJIMAS

Naudojama naujai ir išblukusiai kietmedžio medienai, termiškai apdorotai medienai, taip pat tikmedžiui, ažuolui ir raudonmedžiui. Ruda alyva kietmedžiui atkuria išblukusią kietmedžio medienos originalią spalvą. Įprastiniai objektai yra sodo baldai, prieplaukos, tvoros, grotelės vijokliams ir durys. Apsaugo medieną nuo išdžiuvimo, trūkinėjimo ir teršalų. Optimalus patvarumas pasiekiamas kasmet atnaujinant „WOODEX HARDWOOD OIL“.

Netinka šiltnamiams, inspektams ar gyvulių pašūrėms.

TECHNINIAI DUOMENYS**Nelakiosios dalelės**

Apie 35 % tūrio

Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

Gaminys neįtrauktas į ES LOJ direktyvą.

Praktinės sąnaudos

Pjautinė mediena
Obliuotoji mediena

5-8 m²/l

8-10 m²/l

Tankis

apyt. 0,85 g/ml

**Džiuvimo laikas,
+23°C**

Sausa palietus
Sausa

po 8 val.

po 16 val.

Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.

Skiediklis, nuvalymas

Naudoti neskiestą. Po naudojimo, įranga iš karto plaunama naudojant „TEKNOSOLV 1621“ (ligirino tirpiklis).

Paviršius

Įsigeria į medieną ir įprastai nesudaro jokios matomos plėvelės.

Spalvos

Ruda, o purškiama taip pat gali būti skaidri.

Atsparumas aplinkos poveikiui

Nuolat atmosferos veikiami paviršiai turi būti atnaujinami kartą per metus.

Pakuotės

(skiriasi atsižvelgiant į šalį)

Ruda: 0,5 L, 1 L ir 500 ml purškiamas

Skaidrus: 500 ml purškiama

SAUGOS ŽENKLAI

Žr. saugos duomenų lapą.

PASTABA! Kadangi gali užsiliiepsnoti, gaminio likučiai, purškiami dažai ir užterštos audinio skiautės bei pan. turi būti laikomi ugniai atspariuose ir sandariuose induose. Taip pat rekomenduojama panardinti į vandenį.

NAUDOJIMO NURODYMAI**Paviršiaus paruošimas**

Nuvalykite nuo paviršiaus atšokusias medžiagas, nešvarumus ir dulkes. Kai reikia, naudokite „RENSA TERRASE“ terasų valiklį ketinamiems apdirbti paviršiams. Kruopščiai nuplaukite paviršių vandeniu ir palikite išdžiūti. Prieš apdirbdami pašalinkite senus dažų ar lako sluoksnius.

Naudojimas

Prieš naudodami kruopščiai išmaišykite gaminį.

Prieš dengdami gerai išmaišykite. Denkite „WOODEX HARDWOOD OIL“ teptuku ar kempine. Taip pat galima dengti nardinant. Atnaujinkite atsižvelgdami į medienos kokybę, iki paviršiaus nebesugers daugiau alyvos. Nušluostykite alyvos perteklių praėjus apie 30 min. nuo dengimo.

Dažymo sąlygos

Apdirbamas paviršius turi būti sausas. Santykinė medienos drėgmė turi būti iki 20 % medienos svorio.

Dažymo ir džiuvimo metu aplinkos oro temperatūra, paviršiaus ir gaminio temperatūra turi būti daugiau nei +10 °C, o santykinis oro drėgnumas mažesnis nei 80 %.

Šio techninio duomenų lapo informacija yra pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Skaičiai yra tik orientaciniai ir priklauso, pvz., nuo spalvos ir žvilgesio. Kadangi bendrovė negali kontroliuoti naudojimo ir dažymo sąlygų, ji yra atsakinga tik už gaminio kokybę ir garantuoja, kad gaminys atitinka kokybės kontrolės standartus. Bendrovė neprisima atsakomybės už nuostolius ar žalą, kai gaminys naudojamas priešingai, nei nurodyta ar ne pagal paskirtį. Naujausia techninių duomenų lapų, medžiagos saugos duomenų lapų ir dangų grupių lapų versija pateikiama interneto svetainėje www.teknos.com.
