

**TYP BARVY** Matná, vodou ředitelná alkydová izolační barva do vnitřních prostor.

**Třída vyzařování**

Barva splňuje emisní požadavky RTS, Finské klasifikace čistoty místnosti pro stavební materiály. M1 - nejvyšší emisní třída: výrobky mají naměřené nejnižší hodnoty emisí, které mají vliv na zdraví.

**UŽITÍ**

Vhodná na dříve natřené i nenatřené znečištěný beton, omítku a stavební desky, které nelze před vrchním nátěrem umýt nebo jinak vyčistit. Na stěny, stropy, dveře, okna a jiný zastavěný nábytek v interiéru, v suchých i vlhkých prostorech či v umývárkách. TIMANTTI STOP efektivně izoluje a zafixuje barevnost před sazemi, nikotinem či prosáklou vodou. Povrch opatřený základním nátěrem TIMANTTI STOP může být opatřen kteroukoli vrchní barvou Teknos, která je jinak vhodná na daný objekt.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

**Netěkavé látky** cca 40 vol. %

**VOC** Limity EU VOC (kat. A/i): 140 g/l. VOC výrobku: max. 140 g/l

**Praktická spotřeba** 7-10 m<sup>2</sup>/l

**Hustota** cca 1,3 g/ml

**Doba schnutí, +23°C, rel.vlh. 50%**

- **Proti prachu** za 1 hod  
- **Druhý nátěr** za 16 hod

Finální tvrdost a odolnost povrchu v optimálních podmínkách cca 48 hod

**Ředidlo, mytí pomůcek**

Voda. Pomůcky omyjeme ihned po ukončení prací teplou vodou a saponátem.

**Konečný efekt** Mat, 5.

**Odstíny** Bílá

**VÝSTRAŽNÁ OZNAČENÍ**

Viz. Bezpečnostní list.

POZOR! Vzhledem k nebezpečí samovznícení, jakýkoli odpad z produktu, mlhu ze spreje a znečištěné hadry atd. uchovávejte na ohnivzdorném místě ve vzduchotěsných nádobách. Ponoření do vody je také doporučeno.

## **POKYNY PRO POUŽITÍ**

### **Příprava povrchu**

Očistěte povrchy důkladně od prachu a špíny. Odstraňte odlupující se a nepřílnavé vrstvy starého nátěru. Tvrdé nebo lesklé povrchy zmatněte broušením, a poté odstraňte brusný prach. Pro vyhlazení nerovností v povrchu zvolte vhodný tmel. Zaschlý tmel se obrousí a zbaví prachu. Ocelové povrchy opatřete základním antikoročním nátěrem FERREX AQUA. TIMANTTI STOP je vodou ředitelná barva. Nátěry, které nejsou voděodolné, např. cementové lepidlo, musí být před aplikací TIMANTTI STOP odstraněny. Alternativně lze jako izolační základní nátěr použít adhezni základní barvu FUTURA 3.

### **Aplikace**

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Barvu lze ředit vodou, nicméně ředění může zároveň narušit izolační schopnost a kryvost barvy. Natírejte v 1-2 vrstvách štětcem, válečkem nebo stříkáním. Doporučený otvor trysky stříkací pistole je 0.013 – 0.017“.

### **Podmínky**

Povrch musí být suchý.  
Při natírání a schnutí barvy musí být teplota vzduchu a barvy nad +5°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%. Větrání při práci pomáhá urychlit proces schnutí.

Vzhledem k tomu, že TIMANTTI STOP je krycí a bílá, lze ji použít i jako vrchní nátěr např. na stropech.

### **SKLADOVÁNÍ**

Nesmí zmrznout.

**WE MAKE THE WORLD LAST LONGER**

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.