

AQUAOIL 2775-35 je průmyslový vrchní krycí povlak na bázi vody a bez biocidů pro měkké dřevo určené pro chráněné okenní konstrukce jako např. dřevo / hliník.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Pojivo: Syntetické pojivo

Těkavá organická sloučenina (TOS): Viz bezpečnostní list.

Teoretická spotřeba: 5 m<sup>2</sup>/l

Barevný rozsah: Bezbarvý

Lesklý (60°): Cca 5

**PODROBNOSTI O APLIKACI**

Předběžné ošetření: Dřevo má být čisté a prosté dřevného prachu a znečištění. Obsah vlhkosti dřeva by měl být cca 13 % a neměl by překročit 15 %.

Veškeré měkké dřevo by mělo být ošetřeno konzervační látkou na dřevo.

Aplikace: Rucne pomocí stříkáci pistole Airmix (Aircoat), Airless, nebo automaticky pomocí stříkáciho zařízení.

Podmínky aplikace: Výrobek se dodává připravený k použití. Dobře výrobek před použitím promíchejte.

Tenká vrstva:	max 200 µm za mokra
Optimální teplota pro výrobky a okolí:	18-22 °C
Optimální relativní vlhkost vzduchu:	cca 50 %

Podmínky stříkání:	<u>Tryska</u>	<u>Tlak</u>	<u>Opěrka vzduchu</u>
	Airless, plochá 0,28 mm	100-110 bar	

Aircoat, plochá 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar
----------------------------	------------	-------------

Systémové ošetření: Nanáší se na díly natřené základovou barvou.

Doba sušení: Stanoveno při 20 °C a relativní vlhkosti 50 %:

Suché umožňující manipulac:	1-2 hodin
Suché umožňující pískování / nový povlak:	2-3 hodin

Dobu sušení lze zkrátit pomocí speciálních sušících systémů, které vynucují schnutí. Doby schnutí jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na kvalitě dřeva, teplotách, vlhkosti, větrání a tloušťce vrstvy.

Čištění: Zařízení se čistí vodou.

---

**ZDRAVÍ A BEZPEČNOST** Viz bezpečnostní list.

**DODATEČNÉ INFORMACE**

Velikost balíku: 3, 20 a 120 l

Uskladnění: Výrobek se dodává připravený k použití. Doba použitelnosti v neotevřených nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřebovat do...". Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou.

Výše zmíněná informace je normativní a podložena laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace je nezávazná a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Nejnovější verze Technických záznamových listů a Záznamových listů o materiálové bezpečnosti jsou k dispozici na našich stránkách [www.teknos.com](http://www.teknos.com).