
TYPE	TEKNOSPRO 7 er en akryl-dispersionsmaling til tørre områder indendørs. Glans: mat. Lav sideglans. Produktet er klassificeret i gruppe M1 i Emission Klassificering af byggematerialer.
ANVENDELSE	Malingen anvendes indendørs på vægge og lofter, f.eks. i lejligheder og på kontorer. Er let at påføre og giver en glat og mat overflade med et attraktivt udseende. TEKNOSPRO 7 kan påføres på beton, puds, spartel, tegl og forskellige bygningsplader. Kan også anvendes til at overmale gamle alkyd og dispersionsmalinger.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof	Ca. 40 %
Flygtige organiske stoffer (VOC)	EU VOC-grænseværdi (kat A/a): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l
Teoretisk rækkeevne	Tidligere malede overflader: 10-12 m ² /l Spartlede overflader og træfiberplader 7-10 m ² /l Beton og pudsede overflader: 4-7 m ² /l
Massefylde	Ca. 1,3 g/ml
Tørretid ved +23 °C / 50 % RH - støvtør - overmalbarhed	Efter ½ time Efter 1 time Tørretiden forlænges i kolde og/eller fugtige omgivelser.
Fortynder, rengøring	Vand. Redskaber rengøres umiddelbart efter brug med vand og grundrengøringsmiddel.
Glans	Mat.
Farver	Base 1 og 3, som kan tones til alle farver i henhold til interiørfarvekortet.
Vaskbarhed og slidstyrke	Slidstyrken på den malede overflade er meget god. Den malede overflade kan vaskes. Våd afvaskning, klasse 1 i h.t. EN 13300 (ISO 11998).
Emballagestørrelse (varierer fra land til land)	Base 1: 2,7 l, 9 l Base 3: 2,7 l, 9 l
SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Nye overflader rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med RENSA SUPER grundrens. Hårde eller blanke overflader slibes matte og støvet fjernes. Fjern al gammel maling fra overflader, som er malet med limfarve eller er kalket. Vi anbefaler, at sprøjtespartlede lofter, som ikke er vandbestandige, skal grundes med opløsningsmiddelbaseret primer f.eks. FUTURA 3 hæftegrunder. Ujævnheder i overfladen spartles med egnet spartelmasse fra TEKNOSPRO serien. Den tørre, spartlede overflade slibes og slibestøvet fjernes.
Grunding	Cement, puds, spartel, tegl og bygningsplader grundes med TEKNOSPRO GRUNDER (POHJA/PRIMER). Ståloverflader grundes med FERREX AQUA korrosionshæmmende maling.
Påføring	Omrøres grundigt inden anvendelse. Fortyndes om nødvendigt med vand. Påføres 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte. Velegnet dysestr. ved airless sprøjtning er 0,017-0,021".
Påføringsforhold	Overfladen, som skal males, skal være tør. Under påføring og hærdning skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. God ventilation under påføring og tørring fremmer tørringsprocessen.
Vedligeholdelsesinstruktioner	Det tager ca. 4 uger inden den endelige malingsfilm er dannet under normale forhold og derefter opnås den endelige holdbarhed og hårdhed. Inden da bør den malede overflade behandles varsomt. Rengøring af overfladen kan foretages med en klud med et neutralt (pH 6-8) rengøringsmiddel. Til meget snavsede overflader kan alkalisk (pH 8-10) rengøringsmiddel anvendes. Rengøringsmiddel og snavs fjernes ved aftørring og/eller skylning med rent vand. Anvend en rengøringsklud, blød svamp eller lign. til rengøring. Undgå grove børster eller kraftigt slid. Følg fortyndings- og øvrige instruktioner fra producenten af rengøringsmidler ved anvendelse.
Opbevaring	Opbevares køligt og frostfrit.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.
