

TYPE	Vandbaseret primer.
ANVENDELSE	Trælister og døre samt MDF og fiberplader indendørs. Før anvendelse af produktet bør malingsproducenten kontaktes for at sikre, at produktet er egnet til det givne formål.
SPECIELLE EGENSKABER	Malingen tørrer hurtigt og er let at slibe. AQUAFILLER 1100-00 giver en fyldig overflade, som kan overfladebehandles med vandbaseret maling. AQUAFILLER 1100-01 anvendes, hvor der er større mekanisk påvirkning af varen, som f.eks. ved vacuumat påføring.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof	38 ± 2 %
Total tørstofmasse	Ca. 720 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Se sikkerhedsdatablad.
Teoretisk rækkeevne	8 m ² /l (vådfilm 125 µm, tørfilm 48 µm) 6 m ² /l (vådfilm 167 µm, tørfilm 64 µm)
Tørretid ved +23 °C, 50 % RH (glasplade 120 µm)	
- overfladetør	Efter 30 min.
- håndteringstør	Efter 40 min.
- overmalbarhed	Efter 1 time.
	Tørretiderne er vejledende, fordi produktet er beregnet til anvendelse på træoverflader.
Fortynder, rengøring	Vand.
Glans	Mat.
Nuance	Hvid.

Vend

Forbehandling	Overfladen skal være ren og tør. Træets fugtindhold skal være under 20 %.
Påføringsforhold	Under påføring og hærdning skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over +15 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Det bedste resultat opnås hvis lufttemperaturen er mellem +23 - +38 °C, og den relative luftfugtighed mellem 50-70 % med god ventilation.
Påføring	Inden brug omrøres malingen omhyggeligt. Påfør malingen ved sprøjtning. Påføring med ufortyndet maling anbefales, men malingen kan fortyndes med vand om nødvendigt. Skumdannelse forårsaget af påføringsprocessen reduceres ved tilsætning af 0,5 % TEKNOPAINT ADDITIVE 7901-30 antiskummiddel (overtilsætning kan forårsage skumdæmperfejl i malingsfilmen).
ØVRIGE OPLYSNINGER	Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevares i tætsluttende emballage. Den bedste opbevaringstemperatur er mellem +10 - +25 °C. OPBEVARES FROSTFRIT.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.
