

TYPE	1 komponent syrehærdende lak.
ANVENDELSE	Industriel overfladebehandling af møbler og andet inventar af træ.
SPECIELLE EGENSKABER	Fyldig hurtigtørrende lak til industriel brug. Robust og ridsefast overflade.

TEKNISKE DATA

Glans	1262-9125: 25 1262-9140: 40 1262-9670: 20
Leveringsviskositet	32-40 s DIN 6
Vægtfylde	Ca. 0,98 kg/l
Tørstof, vægtprocent	Ca. 43 %
Total tørstofmasse	Ca. 445 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Se sikkerhedsdatablad.
Opbevaring	Lagerstabilitet: Se etiket. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.
Påføringsmetode	Sprøjtning.
Tørremetode	Luft, ovntørring.

Vejledende møbelfakta

Anvendelsesområde		Grundkrav	Høje krav	Ekstra høje krav
I	Stole/senge/hylder			X
II	Borde		X	
III	Mindre udsatte overflader			X

Vend

BRUGSANVISNING

Påføringsdata	Blandingsforhold:	10 dele lak 4-5 dele TEKNOSOLV 1181/1182		
Tørring	Ved 55 % RH:			
		20 °C	40 °C	60 °C
	Til slibning:	2 timer	1 time	0,5 time
	Til stabling:	3 timer	1,5 timer	1 time
	Tørretiderne er baseret på pålagt mængde 100 g våd lak pr. m ² . Efter forceret tørring skal emnerne køles ned under 30 °C inden stabling.			
Anbefalet påføringsmængde	2 x 100 g våd lak pr. m ² .			
Rengøring af udstyr	Rengøres med f.eks. TEKNOSOLV 1181.			
SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.			
ØVRIGE OPLYSNINGER	Omrøres før brug. Bør ikke påføres og tørre ved temperaturer under 18 °C. Bør ikke påføres og tørre ved en relativ fugtighed over 70 %.			

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.