
TYPE	1-komponent klarlak.
ANVENDELSE	Til alle typer af træ og fiberplader. Velegnet til lakeringslinjer. Kun til indendørs brug.
SPECIELLE EGENSKABER	Hurtigtørrende. God overfladeresistens. God fylde. Aroma- og formaldehydfri.

TEKNISKE DATA

Glans (60°)	5-80 enheder ifølge Gardner.
Leveringsviskositet	50-55 s, DIN-cup 4, 20 °C
Densitet	0,92-0,96 kg/l
Tørstof	Ca. 26 vægt-% Ca. 19 volumen-%
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Se sikkerhedsdatablad.
Opbevaring	Lagerstabilitet: Se etiket.
Systemopbygning	Kan anvendes som både grunder og topcoat. Anbefalet påføringsmængde: 2 x 80-150 g/m ² .

ANVENDELSESTEKNISKE DATA

Påføring	Konventionel, automatisk og højtrykssprøjtning samt tæppelakering.		
Tørring		<u>20 °C</u>	<u>50 °C</u>
	Håndteringstør:	1 time	30 min.
	Stabelbar	2 timer	1 time
Fortynding	TEKNOSOLV 1135-93.		
Rengøring	TEKNOSOLV 1135-93.		

SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.
-----------------------	------------------------

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.
