

TEKNOTOP 2981-01 er et vandfortyndbart mellembehandlingsprodukt / topcoat til industriel behandling af udendørs træværk, som balkoner og havemøbler.

Transparente nuancer i TEKNOTOP 2981-01 indeholder UV-filtre for at øge holdbarheden.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Syntetisk bindemiddel	
Tørstof:	Transparent:	Ca. 35 % w/w
	Hvid:	Ca. 45 % w/w
Viskositet:	Ca. 13 s i DIN cup 4 mm ved 20 °C.	
Flygtige organiske stoffer (VOC):	Se sikkerhedsdatablad.	
Teoretisk forbrug:	Ca. 10 m ² /l	
	Forbruget kan variere, afhængigt af træets kvalitet og påføringsmetoden.	
Nuance:	Afhængig af base kan TEKNOTOP 2981 leveres i transparente og hvide nuancer.	
Glans:	Semi-mat	

ANVENDELSESTEKNISKE DATA

Forbehandling:	Træet skal være rent og fri for træstøv og snavs. Træets fugtindhold skal være ca. 13 % og må ikke overstige 15 %.	
	Alt nåletræ og ikke-resistent hårdtræ til udendørs brug bør enten vakuumimprægneres (kun nåletræ) eller behandles med et træbeskyttelsesmiddel.	
Påføringsmetode:	Påføres i flow coat.	
Påføringsforhold:	Produktet leveres klart til brug. Produktet skal omrøres grundigt før brug.	
	Lagtykkelse:	Ca. 100 µm våd
	Optimal temperatur for produkter og omgivelser:	18-22 °C
	Optimal relativ luftfugtighed:	Ca. 50 %
Systembehandling:	Mellembehandlede emner skal altid overfladebehandles inden de udsættes for vejrliget.	
Tørretider:	Bestemt ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed:	
	Håndteringstør:	1-2 timer
	Slibetør:	2-3 timer
	Gennemtør:	24 timer
Rengøring:	Tørretiden kan reduceres ved hjælp af særlige tørresystemer til at forcere tørring. De anførte tider er retningsgivende og kan variere afhængig af trækvalitet, temperatur, luftfugtighed, ventilation og lagtykkelse.	
	Udstyret rengøres med vand.	

SIKKERHEDSDATA

Se sikkerhedsdatablad.

ØVRIGE OPLYSNINGER

Emballagestørrelse: 20 og 120 l

Opbevaring: Produktet opbevares ved temperaturer over 5 °C. Holdbarhed i uåbnet emballage: Se sidste anvendelsesdato på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter brug.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.