

---

<b>TYPE</b>	VISA MASTER er en fyldig, alkydforstærket akryl til genbehandling/renovering udendørs med et akryl/alkydbindemiddel (hybrid maling) af høj kvalitet. Fremragende vedhæftning, god fylde og god dækkeevne. Glans: Blank.
<b>ANVENDELSE</b>	Anvendes til at forny behandlingen på husfacader og udhuse. Også velegnet til udhæng, kanter, vindskeder og vinduesbænk. Til overflader på blokhuse anbefales WOODOX AQUA CLASSIC træbejdse.  BEMÆRK! Til overflader, der tidligere er malet med rød okkermaling, anbefales ny behandling med rød okkermaling.

---

**TEKNISKE DATA**

<b>Volumen tørstof</b>	Ca. 40 %
<b>Flygtige organiske stoffer (VOC)</b>	EU VOC-grænseværdi (kat A/e): 130 g/l. Produktets VOC: maks. 130 g/l.
<b>Rækkeevne</b>	Høvlet træ: 8-10 m <sup>2</sup> /l Savskåret træ: 5-8 m <sup>2</sup> /l
<b>Massefylde</b>	Ca. 1,2 g/ml
<b>Tørretid ved +23 °C / 50 % RH</b> - håndteringstør - overmalbar	Efter 1 time Efter 2-4 timer  Tørretiden forlænges i kolde og/eller fugtige omgivelser.
<b>Fortynder, rengøring</b>	Vand. Udstyret rengøres straks efter anvendelse med vand.
<b>Glans</b>	Blank, 60.
<b>Farver</b>	I henhold til udendørs farvekortet. Er en del af TEKNOMIX tonesystemet
<b>Vejrbestandighed</b>	Meget god.
<b>Emballagestørrelse</b>	<b>Base 1:</b> 0,9 l, 2,7 l, 9 l <b>Base 3:</b> 0,9 l, 2,7 l, 9 l <b>Base 5:</b> 0,9 l, 2,7 l, 9 l
<b>SIKKERHEDSDATA</b>	Se sikkerhedsdatablad.

---

**BRUGSANVISNING****Forbehandling og grunding****NYE TRÆOVERFLADER:**

Overflader behandles så hurtigt som muligt. Imprægnering og grunding bør som minimum være udført i sommeren for byggeriet.

Fjern alt løstsiddende materiale, snavs, støv og skimmel fra overfladen. Anvend om nødvendigt RENSA FACADE facaderens.

Påfør et lag farveløst træbeskyttelsesmiddel fra WOODEX serien. Lad det tørre 1 dag. For at opnå det bedste resultat grundes træoverfladen med NORDICA PRIMER og lad tørre 1 til 3 dage afhængigt af vejret. Vask metaldele med TEKNOSOLV 1621 (mineralsk terpentin) og grund med FERREX AQUA.

**TIDLIGERE MALEDE ELLER GAMLE TRÆOVERFLADER:**

Udskift nedbrudte trædele. Fjern alt løstsiddende materiale, snavs og støv. Gammelt nedbrudt maling fjernes helt. Vær opmærksom på, at den gamle malings vedhæftning til underlaget kan være svækket, derfor bør al maling fjernes selvom den ser ud til at være intakt. Det gamle malingslag fjernes først og fremmest ved skrabning eller stålborstning og eventuelt ved anvendelse af varmepistol. Alternativt kan malingsfjerner eller sandblæsning anvendes.

Vask overflader med RENSA FACADE facaderens og skyl grundigt. Gamle ubehandlede træoverflader kan inden grunding behandles med et farveløst træbeskyttelsesmiddel fra WOODEX serien, se "NYE TRÆOVERFLADER". For at opnå det bedste resultat grundes bart træ med NORIDCA PRIMER. Lad det tørre 1 til 3 dage afhængigt af vejret.

Rustne metaldele stålborstes. Vask alle metaldele med TEKNOSOLV 1621 (mineralsk terpentin) og grund med FERREX AQUA.

**Topcoat**

Omrøres grundigt inden anvendelse.

Påføres 1 til 2 gange med pensel eller sprøjte.

Hvis malingen påføres med sprøjte, skal overfladen færdigbehandles med en børste for at sikre vedhæftningen.

For at undgå farveforskelle, når man maler store ensartede overflader, skal maling af den samme farvetone anvendes til hele overfladen og / eller blande tilstrækkelig mængde maling i det samme beholder.

**Påføringsforhold**

Overfladen, som skal males, skal være tør.

Træets fugtighed må højst være 20 % af træets tørvægt.

Under påføring og hærkning skal luftens, overfladens og malingens temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Undgå at male i direkte sollys.

**Opbevaring**

Opbevares køligt og frostfrit.

---

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---