

TEKNOSEAL 4000 er et vandigt produkt til forsegling af endetræ på udendørs træværk som vinduer og døre.

**TEKNISKE DATA**

Bindemiddel:	Syntetisk bindemiddel.
Flygtige organiske Stoffer (VOC)	Se sikkerhedsdatablad.
Teoretisk forbrug:	Afhængig af kvaliteten og sugeevnen ved den overflade, der skal behandles.
Nuance:	Farveløs

**ANVENDELSESTEKNISKE DATA**

Forbehandling:	Træet skal være rent og frit for træstøv og snavs. Træets fugtindhold skal være ca. 13 % og må ikke overstige 15 %.  Alt nåletræ og ikke-resistent hårdtræ til udendørs brug bør enten vakuumimprægneres (kun nåletræ) eller behandles med et træbeskyttelsesmiddel.
Påføringsmetode:	Påføres med pensel.
Påføringsforhold:	Produktet leveres klart til brug.  Optimal temperatur for produkter og omgivelser: 18-22 °C Optimal relativ luftfugtighed: ca. 50 %
Systembehandling:	Grundede emner skal altid slutbehandles med en topcoat inden de udsættes for vejrliget.
Tørretider:	Håndteringstør: ½ - 1 time  De anførte tider er retningsgivende og kan variere afhængig af trækvalitet, temperatur, luftfugtighed, ventilation og lagtykkelse.
Rengøring:	Udstyret rengøres med vand.

**SIKKERHEDSDATA** Se sikkerhedsdatablad.

**ØVRIGE OPLYSNINGER**

Emballagestørrelse:	0,75 l
Opbevaring:	Produktet opbevares ved temperaturer over 5 °C. Holdbarhed i uåbnet emballage: Se sidste anvendelsesdato på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter brug.