

WOODEX AQUA CLASSIC

transparent træbeskyttelse

TYPE	WOODEX AQUA CLASSIC er en transparent ikke-filmdannende træbeskyttelse med hybridbinder. Beskytter træoverflader mod fugt, snavs og, når de er tonet, mod solens UV-stråler.
ANVENDELSE	<p>Nyt træ og træ, der tidligere er behandlet med ikke-filmdannende træbeskyttelse, fx. vægge, døre, vinduesrammer, hegn og pæle. Anbefales især til bjælkeoverflader.</p> <p>Ikke egnet til anvendelse på filmdannende træbeskyttelse eller i drivhuse, drivbænk eller shelter til husdyr.</p> <p>Det anbefales ikke at bruge farveløs WOODEX AQUA CLASSIC, da toning beskytter træet mod at blive gråt på grund af solens UV-stråler.</p>

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof	Ca. 20 %
Flygtige organiske stoffer (VOC)	EU VOC-grænseværdi (kat A/f): 130 g/l. Produktets VOC: maks. 130 g/l.
Rækkeevne	Ru træ: 5-8 m ² /l Høvlet træ og bjælke: 8-12 m ² /l
Massefylde	Ca. 1,0 g/ml
Tørretid ved +23 °C / 50 % RH	Efter 16 timer Tørretiden forlænges i kolde og/eller fugtige omgivelser.
Fortynder, rengøring	Anvendes ufortyndet. Redskaber rengøres umiddelbart efter anvendelse med vand og RENSA BRUSH penselrens.
Glans	Ikke defineret. Produktet trænger ind i træets porer.
Farver	Farveløs og transparente farver. Den endelige farve bliver først synlig, når overfladen er tør.
Vejrbestandighed	God.
Emballagestørrelse	Farveløs: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
SIKKERHEDSDATA	BEMÆRK! På grund af risiko for selvantændelse skal spild fra produktet, forbisprøjt og snavsede klude opbevares på et brandsikkert sted i lufttætte beholdere. Nedsækning i vand kan også anbefales.

BRUGSANVISNING

Forbehandling og grunding

Fjern alt løst materiale, snavs og støv fra overfladen med stålbørste, skurebørste eller skraber.

Det anbefales, at ubehandlet træ behandles med et træbeskyttelsesmiddel fra WOODEX serien. Lad det tørre 1 dag.

Vask snavsede og / eller skimmelangrebne overflader med RENSA FACADE facaderens.

Påføring

WOODEX AQUA CLASSIC omrøres grundigt inden anvendelse.

Gem en tilstrækkelig mængde af produktet i samme emballage for hver ensartet overflade for at undgå farveforskelle. Produktet omrøres løbende under anvendelse.

Påfør WOODEX AQUA CLASSIC med pensel eller sprøjte.

Ubehandlet træ behandles 1 til 2 gange med WOODEX AQUA CLASSIC afhængig af farveintensitet og det krævede resultat. Produktet påføres jævnt og uden afbrydelse i hele træet eller bjælkens længde for at undgå at lave overgange. Endetræet behandles særlig omhyggeligt. Påføring med pensel anbefales til det første lag. Ved sprøjtepåføring afsluttes den våde malede overflade med en pensel.

Det anbefales ikke at lade farveløs træbeskyttelse stå alene.

Vedligeholdelsesmaling til træoverflader behandlet med WOODEX AQUA CLASSIC kan foretages med Teknos vand- og opløsningsmiddelbaserede træbeskyttelser såvel som med husmaling.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal males, skal være tør.

Træets fugtighed må højst være 20 % af træets tørvægt.

Under påføring og hærkning skal luftens, overfladens og malingens temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Undgå at male i direkte sollys.

Opbevaring

Opbevares køligt og frostfrit i tætsluttende emballage.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.
