

FARBTYP

Acrylat-Dispersionsgrundierung auf Wasserbasis für Wände und Decken im Innenbereich. Schimmelresistent. Glanz: Vollmatt.

Das Produkt ist in der Emissionsklassifizierung von Baustoffen in die **Gruppe M1** eingestuft.

GEBRAUCH

Bauplattenflächen.

Zur Grundierung von ungestrichenen Beton-, Putz-, Grundier-, Ziegel- und

TIMANTTI 3 kann als Haftgrundierung für Wand- und Deckenflächen verwendet werden, die zuvor mit Alkyd- oder Dispersionsfarben gestrichen wurden. Auch geeignet für die Grundierung von Flächen, die tapeziert werden sollen oder auf denen ein selbstklebender Wandbelag (z. B. eine Vliestapete) angebracht wird.

TIMANTTI 3 kann auch auf verzinkte Blechoberflächen, wie z.B. Klimarohre, aufgetragen werden.

TECHNISCHE DATEN**Feststoffgehalt**

Ca. 39 % volumetrisch

**Flüchtige organische
Verbindung (VOC)**

EU VOC Grenzwert (kat A/g): 30 g/l. VOC des Produkts: max. 30 g/l

Theoretischer Verbrauch

8 m²/l

Die Qualität des Untergrunds und die gewählte Ausbringungsmethode beeinflussen die praktische Ausbringungsmenge.

Dichte (spez. Gewicht)

ca. 1,6 g/ml

Trockenzeit, +23 °C, relative Feuchtigkeit 50 %**- staubtrocken**

nach ½

- überstreichbar

Stunde

**- geeignet zum
Tapezieren**

nach 1

Stunde

nach 24 Stunden

Die Trocknung wird verlangsamt, wenn die Luft kühl und/oder feucht ist.

Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge
Wasser und

Wasser. Waschen Sie das Gerät sofort nach Gebrauch mit warmem

RENSA BRUSH Pinselreiniger.

Glanz

Vollmatt

Farbtöne

Weiß. Kann mit Abtönpasten zu hellen Farbtönen gemäß den Innenraumfarbkarten abgetönt werden. Keine vollständige Farbgenauigkeit. Grauweiß T1724 (T1327)

**Waschbarkeit und
Verschleißfestigkeit**

Nassscheuerbeständigkeit, Klasse 2 nach EN 13300 (ISO 11998).

Verpackungseinheiten

Weiß: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l

(Verfügbarkeit variiert je nach Land) **Grauweiß T1724 (T1327):** 18 l

BESONDERE HINWEISE

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

GEBRAUCHSANWEISUNG**Oberflächenvorbereitung**

Reinigen Sie die Oberfläche von Schmutz und Staub.

Waschen Sie zuvor gestrichene verschmutzte Flächen mit RENSA SUPER Farbreiniger. Mattieren Sie harte oder glänzende Oberflächen durch Schleifen und entfernen Sie anschließend den Staub.

Zum Ausgleichen von Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche wählen Sie einen geeigneten Füller aus der SILORA-Serie. Der getrocknete Füller wird abgeschliffen und der Staub entfernt.

Stahloberflächen werden mit FERREX AQUA Korrosionsschutzfarbe grundiert.

TIMANTTI 3 ist eine Farbe auf Wasserbasis. Nicht wasserfeste Anstriche, wie z.B. alte ungestrichene Deckenfüllgrundierung oder Leimfarbenanstriche, müssen vor dem Auftragen von TIMANTTI 3 entfernt werden. Alternativ kann FUTURA 3 Haftgrundierung als Isoliergrund verwendet werden.

Anwendung

Die Farbe vor dem Gebrauch gut aufrühren.

Die Farbe kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden, aber die Verdünnung kann die Deckkraft der Farbe beeinträchtigen.

Mit Farbrolle, Spray oder Pinsel auftragen.

Die empfohlene Düsendgröße für Airless Spritzen ist 0,017 – 0,021 Zoll.

Deckanstrich

Mit TIMANTTI 3 grundierte Flächen werden mit Decklacken aus der TIMANTTI-Serie überlackiert. Für die Deckbeschichtung können auch andere Innenfarben von Teknos verwendet werden, die ansonsten für das betreffende Objekt und das gewählte Beschichtungssystem geeignet sind.

TIMANTTI 3 ist weiß und vollmatt und kann daher auch als Decklack z. B. an Decken verwendet werden.

Anwendungsbedingungen

Die zu streichende Oberfläche muss trocken sein. Während der Verarbeitung und des Trocknens muss die Temperatur der Luft, der Oberfläche und der Farbe über 5 °C und die relative Luftfeuchtigkeit unter 80 % liegen. Die Trocknung erfolgt schneller bei niedriger Luftfeuchtigkeit und/oder über +21 °C. Die Anwendung wird erleichtert, wenn die Luft befeuchtet und/oder die Temperatur im Arbeitsraum gesenkt wird. Lüften nach dem Lackieren beschleunigt die Trocknung.

Lagerung

Frostfrei lagern.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Angaben sind Richtwerte und können je nach Farbe und Glanz variieren. Da wir keinen Einfluss auf die Anwendungsbedingungen haben, sind wir nur für die Qualität des Produkts verantwortlich und garantieren, dass es unserer Qualitätskontrolle entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer bestimmungswidrigen oder bestimmungsgemäßen Anwendung des Produkts resultieren. Unsere aktuellen

Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und Systemblätter finden Sie unter www.teknos.com.
