

FARBTYP Wasserbasierte Feuchtigkeitsabdichtung auf Acrylatbasis, die einen dampfdichten Film bildet.

Die Versiegelung ist zusammen mit TIMANTTI 20 in einem Beschichtungssystem für Feuchträume enthalten, das von der schwedischen Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK) zugelassen ist.

GEBRAUCH

Für die Verwendung als Feuchtigkeitssperre an Wänden und Decken in feuchten Innenräumen und Nassräumen, die mit einem Deckanstrich der Serie TIMANTTI gestrichen sind.
Der Untergrund kann aus Füller oder Beton, verschiedenen Bauplatten, mit Klebstoff verklebtem Glasfaser-Wandgewebe für Feuchträume usw. bestehen.

TECHNISCHE DATEN**Feststoffgehalt**

Ca. 40 % volumetrisch

Flüchtige organische Verbindung (VOC)

EU-VOC-Grenzwert (kat A/i): 140 g/l VOC des Produkts: max. 140 g/l

Praktischer VerbrauchBei unverdünnter Farbe: 4 bis 8 m²/l**Dichte (spez. Gewicht)**

ca. 1,0 g/ml

Trockenzeit bei 23 °C / 50 % RL

- staubtrocken
- überstreichbar

nach 2 Stunden
nach 4 Stunden. Muss innerhalb von 12 Stunden überstrichen werden. Bei Kälte und/oder Feuchtigkeit verlangsamt sich der Trocknungsprozess.

Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge

Wasser und

Wasser. Waschen Sie das Gerät sofort nach Gebrauch mit warmem

RENSA BRUSH Pinselreiniger.

Farbtöne

Transparentes Grün

Verpackungseinheiten (Verfügbarkeit variiert je nach Land)

0,9 l, 2,7 l, 9 l

BESONDERE HINWEISE

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Bitte wenden!

GEBRAUCHSANWEISUNG**Oberflächenvorbereitung**

Reinigen Sie neue Oberflächen von Staub und Schmutz.
Waschen Sie zuvor gestrichene Flächen mit RENSA SUPER Farbreiniger.
Plastiktapeten und Keramikfliesen werden alle entfernt.
Mattieren Sie harte oder glänzende Oberflächen durch Schleifen und entfernen Sie anschließend den Staub.
Bei feuchten Flächen die Unebenheiten mit SILORA LW-Füllgrundierung ausgleichen. Danach die Oberfläche abschleifen und den Staub entfernen.

Anwendung

TIMANTTI W vor Gebrauch gründlich aufrühren.
Mit Pinsel oder Farbrolle auftragen.

Die erste Schicht mit einer mit Wasser verdünnten Versiegelung im Verhältnis 1 auftragen:
1. Der zweite Anstrich erfolgt mit unverdünnter Versiegelung nach einer Trocknungszeit von 1 – 2 Stunden. Glasfaser-Wandbeläge werden mit TIMANTTI W Feuchtigkeitsabdichtung verklebt und anschließend einmal nass-auf-nass mit unverdünnter TIMANTTI W Feuchtigkeitsabdichtung grundiert.

Deckanstrich

Nach einer Trocknungszeit von ca. 4 Stunden kann die Deckbeschichtung mit Decklacken der TIMANTTI-Serie erfolgen. Muss innerhalb von 12 Stunden überstrichen werden.

Anwendungsbedingungen

Die zu streichende Oberfläche muss trocken sein.
Während der Verarbeitung und des Trocknens muss die Temperatur der Luft, der Oberfläche und der Farbe über 10 °C und die relative Luftfeuchtigkeit unter 80 % liegen.
Eine gute Belüftung während der Anwendungs- und Trocknungszeit beschleunigt den Trocknungsprozess.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Muss dicht verschlossen und kühl gelagert werden.

FROSTFREI LAGERN.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Angaben sind Richtwerte und können je nach Farbe und Glanz variieren. Da wir keinen Einfluss auf die Anwendungsbedingungen haben, sind wir nur für die Qualität des Produkts verantwortlich und garantieren, dass es unserer Qualitätskontrolle entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer bestimmungswidrigen oder bestimmungsgemäßen Anwendung des Produkts resultieren. Unsere aktuellen

Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und Systemblätter finden Sie unter www.teknos.com.
