
PRODUKTTYP	<p>Wasserbasierter 1-Komponenten-Parkettlack für Parkett- und Holzböden in Wohnungen und öffentlichen Räumen. Gute Verschleißfestigkeit.</p> <p>Das Produkt ist in der Emissionsklassifizierung von Baustoffen in die Gruppe M1 eingestuft. Das Produkt wurde mit dem Flaggensymbol (Avainlippu) ausgezeichnet, das den finnischen Ursprung kennzeichnet.</p>
GEBRAUCH	<p>TOPAZ 55 ist für den Rollauftrag auf Parkett und Holzböden geeignet. Nicht geeignet für die Lackierung von Diamantkiefer und chemisch behandeltem Holz, z. B. Räumereiche.</p>

TECHNISCHE DATEN

Feststoffgehalt	ca. 29 % volumetrisch
Flüchtige organische Verbindung (VOC)	EU-VOC-Grenzwert (kat A/i): 140 g/l. Der VOC-Wert des Produkts: max. 140 g/l.
Praktischer Verbrauch	Ein Anstrich mit einer Lackrolle: 8 – 10 m ² /l Ein Anstrich mit Stahlspachtel (Unterhaltslackierung): ca. 25 m ² /l
Dichte (spez. Gewicht)	ca. 1,0 g/ml
Trocknungszeit, +20 °C/rF 50 %	nach 15 – 30 min
- Anwendung mit der Stahlkelle	nach 2 – 3 Stunden
- Rollenanzwendung	nach 1 – 2 Tagen
- geeignet für leichten Verkehr	Bei Kälte und/oder Feuchtigkeit ist der Trocknungsprozess langsamer.

Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge Wasser. Waschen Sie das Gerät sofort nach der Anwendung mit warmem Wasser und RENSA

BRUSH Pinselreiniger.

Glanz Seidenglänzend

Farbtöne Farblos

Verpackungseinheiten (Verfügbarkeit variiert je nach Land) **Farblos:** 5 l

BESONDERE HINWEISE Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Bitte wenden!

GEBRAUCHSANWEISUNG
Oberflächenvorbereitung und Anwendung

Die Holzoberfläche muss trocken, gut geschliffen und frei von Schleifstaub und anderem

Schmutz sein. Unbehandelte und sauber geschliffene Oberflächen:

Füllen Sie die Fugen mit GAP-Parkettkitt. Grundieren Sie die Holzoberfläche mit Teknos Grundierlack auf Wasserbasis gemäß den Anweisungen. Schleifen Sie, falls erforderlich, nach der ersten Grundierung mit Schleifpapier oder einem Schleifnetz n:o 150 zwischen. Tragen Sie 2–3 Schichten TOPAZ-Parkettlack entlang der Maserung des Holzes auf. Die Trockenzeit zwischen den Anstrichen sollte mindestens zwei Stunden betragen, am besten über Nacht.

Werkseitig lackierte Parkette oder zuvor lackierte Böden:

Reinigen Sie den Boden gründlich. Schleifen Sie vorsichtig mit Schleifpapier oder einem Schleifnetz n:o 100-

150. Entfernen Sie den Schleifstaub mit einem Staubsauger und wischen Sie ihn mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Tragen Sie 1 Schicht Lack mit einem Applikator aus rostfreiem Stahl auf und schließen Sie mit 1–2 Schichten ab. Führen Sie in unklaren Situationen Vorversuche durch, um eine gute Haftung auf dem alten Lack sicherzustellen. Hinweis! Wenn der Boden zuvor mit Öl-, Urethan- oder Alkydharzlacken behandelt wurde, muss der Boden vor dem Lackieren bis auf das blanke Holz abgeschliffen werden.

Unebene Böden sollten mit einem Pinsel wie folgt lackiert werden:

Tragen Sie zunächst eine dünne Lackschicht auf. Nachdem der Lack getrocknet ist, schleifen Sie ihn vorsichtig mit einem Schleifpapier von 100–150 an. Nach gründlicher Reinigung tragen Sie zwei weitere Schichten auf.

Stellen Sie sicher, dass die vorherige Lackschicht vollständig getrocknet ist, bevor Sie eine neue auftragen. Rühren Sie den Lack vor dem Gebrauch immer gründlich um.

Einige Gummisorten in Teppichen und Antirutschmaterialien können Weichmacher enthalten, die zu dauerhaften Oberflächen- und Farbschäden an der Lack- und Ölschicht führen können.

Anwendungsbedingungen

Die Oberfläche, die lackiert werden soll, muss trocken sein.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes sollte 7 ± 2 % nach Gewicht betragen.

Die Temperatur der Luft, der Oberfläche und des Lacks muss während des Auftragens und Trocknens über $+18 - 24$ °C und die relative Luftfeuchtigkeit bei 40 – 60 % liegen.

Pflegehinweise

Die lackierte Oberfläche erreicht ihre endgültige Härte und Waschbarkeit innerhalb von 2 Wochen. Grobe Behandlung und Waschen sollten Sie während dieser Zeit vermeiden. Fleckige Oberflächen können mit einem feuchten Tuch oder Mopp gereinigt werden. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel. Stark verschmutzte Oberflächen können später mit einem leicht alkalischen Universal-Reinigungsmittel gereinigt werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lagerzeit: in ungeöffneten Behältern, über $+1$ °C, für 1 Jahr.
FROSTFREI LAGERN.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Zahlen sind nur Richtwerte und hängen z. B. von Farbe und Glanz ab. Da wir keine Kontrolle über die Gebrauchs- und Anwendungsbedingungen haben, sind wir nur für die Qualität des Produkts verantwortlich und garantieren, dass es unserer Qualitätskontrolle entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die sich aus der Anwendung des Produkts entgegen den Anweisungen oder dem Verwendungszweck ergeben. Unsere aktuellen

Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und Systemblätter finden Sie unter www.teknos.com.
