



TEKNOFLOOR STRIPE

Linienmarkierungsfarbe für Sportplätze

PRODUKTTYP

Acrylatfarbe auf Wasserbasis zur Linienmarkierung für Hallensportfelder.

Das Produkt wurde in der Emissionsklassifizierung von Baumaterialien in die **Gruppe M1**.

GEBRAUCH

TEKNOFLOOR STRIPE eignet sich zum Aufbringen von Linienmarkierungen für Hallensportfelder. Die Farbe wird auf einem Grundierungslack oder zwischen Decklacken aufgetragen. Geeignete Decklacke sind KALLE PRO und OPAL Parkettlacke.

TECHNISCHE DATEN**Feststoffgehalt**

ca. 38 % volumetrisch

Flüchtige organische Verbindung (VOC)

EU-VOC-Grenzwert (kat A/i): 140 g/l. VOC des Produkts: max. 140 g/l.

Praktischer Verbrauch

Ein Anstrich:
10 - 12 m²/l / ca. 200 m/50 mm Strichbreite

Dichte (spez. Gewicht)

ca. 1,3 g/ml

Trockenzeit bei 23 °C / 50 % rF

- staubtrocken

nach 1 Stunde

- überlackierbar und überstreichbar

nach 2 Stunden

Bei Kälte und/oder Feuchtigkeit verlangsamt sich der Trocknungsprozess.

Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge

Wasser und

Wasser. Waschen Sie die Ausrüstung sofort nach Gebrauch mit warmem

RENSA BRUSH Pinselreiniger.

Glanz

Seidenmatt

Farbtöne

Basisfarben 1 und 3. Das Produkt ist im Teknomix-Abtönsystem enthalten.

Verpackungseinheiten

(Verfügbarkeit variiert je nach Land)

Basisfarbe 1 und 3: 2,7 l

BESONDERE HINWEISE

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Bitte wenden!

GEBRAUCHSANWEISUNG**Oberflächenvorbereitung**

Die zu behandelnde Holzoberfläche wird von Schmutz und Staub gereinigt.

Anwendung

Die Farbe vor dem Gebrauch gut aufrühren.

Die Farbe kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden, aber die Verdünnung kann die Deckkraft der Farbe beeinträchtigen.

Mit Farbrolle, Pinsel, Schwamm oder per Spritzverfahren auftragen. Die Farbe kann bei Bedarf zweimal aufgetragen werden.

Linien können auf einem Grundierungslack oder zwischen Decklacken aufgetragen werden. Wenn die Linien zwischen den Decklacken aufgetragen werden, muss die erste Decklackschicht mit Körnung 120-150 zwischengeschliffen werden, wobei der Abrieb vor dem Aufbringen der Linien abgesaugt werden muss.

Werden die Linien mit einem Abdeckband (Kreppband) markiert, darf das gewählte Band keine Klebereste hinterlassen. Es wird empfohlen, das Abdeckband unmittelbar nach dem Auftragen zu entfernen.

Anwendungsbedingungen

Die zu streichende Oberfläche muss trocken sein. Die Temperatur der Luft, der Oberfläche und der Farbe muss während der Verarbeitungs- und Trocknungszeit zwischen +18 °C und +25 °C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 35 % und 65 %.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lagerzeit: In ungeöffneten Behältern, über +1 °C, 2 Jahre.
FROSTFREI LAGERN.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Angaben sind Richtwerte und können je nach Farbe und Glanz variieren. Da wir keinen Einfluss auf die Anwendungsbedingungen haben, sind wir nur für die Qualität des Produkts verantwortlich und garantieren, dass es unserer Qualitätskontrolle entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer bestimmungswidrigen oder bestimmungsgemäßen Anwendung des Produkts resultieren. Unsere aktuellen

Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und Systemblätter finden Sie unter www.teknos.com.
