
| | |
|-------------------|---|
| PRODUKTTYP | Grundierung auf Wasserbasis. Das Produkt ist in der Emissionsklassifizierung von Baustoffen in die Gruppe M1 eingestuft. Das Produkt wurde mit dem Flaggensymbol (Avainlippu) ausgezeichnet, das den finnischen Ursprung kennzeichnet. |
| GEBRAUCH | FORME eignet sich für die Grundierung von Parkett- und Holzböden in allen Anwendungsmethoden. Zu verwenden in Kombination mit Teknos Parkettlacken. |

| | |
|---|---|
| TECHNISCHE DATEN | |
| Feststoffgehalt | ca. 31 % volumetrisch |
| Flüchtige organische Verbindung (VOC) | EU-VOC-Grenzwert (kat A/i): 140 g/l. Der VOC-Wert des Produkts: max. 140 g/l. |
| Praktischer Verbrauch | Ein Anstrich mit einer Stahlkelle: ca. 25 m ² /l 3 Anstriche mit Stahlkelle: 10 – 12 m ² /l Ein Anstrich mit Filzspachtel, Lackpinsel oder Lackrolle ca. 10 m ² /l |
| Dichte (spez. Gewicht) | ca. 1,0 g/ml |
| Trocknungszeit, +20 °C/rF 50 % | nach 30 – 60 min |
| - Anwendung mit der Stahlkelle | nach 2 Stunden |
| - auftragen mit Filzspachtel, Lackrolle oder Pinsel | Bei Kälte und/oder Feuchtigkeit ist der Trocknungsprozess langsamer. |
| Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge | Wasser. Waschen Sie das Gerät sofort nach der Anwendung mit warmem Wasser und RENSA BRUSH Pinselreiniger. |
| Farbtöne | Farblos |
| Verpackungseinheiten (Verfügbarkeit variiert je nach Land) | Farblos: 5 l |
| BESONDERE HINWEISE | Siehe Sicherheitsdatenblatt. |

Bitte wenden!

GEBRAUCHSANWEISUNG**Oberflächenvorbereitung und Anwendung**

Schleifen Sie die Holzoberfläche gründlich ab, verwenden Sie Schleifpapier n:o 100 oder feiner. Füllen Sie die Fugen mit GAP-Parkettkitt während des Zwischenschliffs. Tragen Sie nach dem Feinschliff eine Schicht FORME-Grundierung mit Edelstahlspachtel, Filzspachtel, Lackpinsel oder Rolle auf.

Anwendung mit der Stahlkelle: Tragen Sie 3–4 Schichten auf. Falls erforderlich, schleifen Sie zwischen den Anstrichen z. B. mit einem Schleifnetz oder Schleifpapier der Körnung 120.

Auftragen mit Filzspachtel, Lackrolle oder Pinsel: Tragen Sie eine Schicht auf. Zwischen den Anstrichen z. B. mit einem Schleifnetz oder Schleifpapier der Körnung 120 zwischenschleifen. Falls erforderlich, eine weitere Schicht mit einer Stahlkelle auftragen.

Nach der Grundierung lackieren Sie mit Teknos Parkettlack auf Wasserbasis.

Grundierungen auf Wasserbasis können eine leichte Quellung der Holzoberfläche verursachen. Wenn Sie eine absolut glatte Oberfläche wünschen, schleifen Sie die Oberfläche nach der ersten Lackschicht leicht an.

Stellen Sie sicher, dass die Grundierung vollständig getrocknet ist, bevor Sie den Decklack auftragen.

Anwendungsbedingungen

Die Oberfläche, die lackiert werden soll, muss trocken sein.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes sollte 7 ± 2 % nach Gewicht betragen.

Die Temperatur der Luft, der Oberfläche und des Lacks muss während des Auftragens und Trocknens über $+18 - 24$ °C und die relative Luftfeuchtigkeit bei 40 – 60 % liegen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Lagerzeit: in ungeöffneten Behältern, über $+1$ °C, für 1 Jahr.

FROSTFREI LAGERN.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Zahlen sind nur Richtwerte und hängen z. B. von Farbe und Glanz ab. Da wir keine Kontrolle über die Gebrauchs- und Anwendungsbedingungen haben, sind wir nur für die Qualität des Produkts verantwortlich und garantieren, dass es unserer Qualitätskontrolle entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die sich aus der Anwendung des Produkts entgegen den Anweisungen oder dem Verwendungszweck ergeben. Unsere aktuellen

Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und Systemblätter finden Sie unter www.teknos.com.
