



---

<b>TYP</b>	Wasserverdünnbare Grundierung.
<b>VERWENDUNG</b>	Lufttrocknend Filler für Holz, MDF, Hartfaser und Spanplatten. Für Innenbereiche.
<b>SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN</b>	Schnell stapelbar. Gute Schleifeigenschaften. Gibt einen optimalen, fülligen Untergrund für die nachfolgende Oberflächenbehandlung. Überlackierung mit TEKNOCOAT 1633, AQUACOAT 2650 und AQUACOAT 2670.

---

**TECHNISCHE DATEN**

<b>Festkörpervolumen</b>	2800-00: Ca. 43 % 2800-02: Ca. 38 %	
<b>Totaler Festkörpergehalt</b>	2800-00: 808 g/l 2800-02: 370 g/l	
<b>Flüchtige organische Verbindungen (VOC)</b>	Siehe Sicherheitsdatenblatt.	
<b>Empfohlene Schichtdicke und theoretische Ergiebigkeit</b>	Schichtdicke (g/m <sup>2</sup> ) 50-100	Theoretische Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /l) Ca. 10
<b>Trockenzeit, +20 °C / 50 % RH</b>		
- griffest	30 Minuten	
- schleifbar	Ca. 1 Stunde	
<b>Trockenzeit, +50 °C / 50 % RH</b>		
- griffest	10-15 Minuten	
- schleifbar	Ca. 15 Minuten	
<b>Trockenzeit, +80 °C / 50 % RH</b>		
- griffest	5-7 Minuten	
- schleifbar	Ca. 10 Minuten	

Die angegebene Trockenzeit ist berechnet worden für 50-100 g Lack pro m<sup>2</sup>. Nach einer forcierten Trocknung sollten die Teile auf ca. 25 °C abgekühlt werden, bevor sie gestapelt werden.

<b>Verdünner</b>	Sehen Sie bitte Seite 2.
<b>Glanz</b>	2800-00: Lieferbar in matt. 2800-02: Lieferbar in halb glänzend.
<b>Farbton</b>	Wird in weiß und klar hergestellt.
<b>Lagerung</b>	Sehen Sie bitte sonstiges.

<b>SICHERHEITSDATEN</b>	Siehe DIN-Sicherheitsdatenblatt.
-------------------------	----------------------------------

**Bitte wenden**

**GEBRAUCHSANWEISUNG:**

**Vorbehandlung**

Das Holz muss frei von Holzstaub und Schmutz sein.

**Auftragung**

<u>Ausrüstung</u>	<u>Verdüner</u>	Richtungsweis. Viskosität <u>DIN-cup 4 mm 20 °C</u>
Luft	Wasser	35-50 s
Airless	Wasser	50-60 s
Airmix/Aircoat	Wasser	50-60 s

**SONSTIGES**

Die Inhaltstoffe in z.B. Esche, Eiche und rote exotische Holzarten können bei Behandlung mit weißen, wasserbasierten Produkten Farbdurchschlag geben. Für weitere Auskünfte, nehmen Sie bitte mit unserer Holzabteilung Kontakt auf.

Lagerbeständigkeit: Siehe Etikett.

Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden.

Das Produkt muss frostfrei gelagert werden.

---

Die obigen Informationen sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ergebnisse, die unter Arbeitsbedingungen erhalten werden, auf die wir keinen Einfluss haben. Der Käufer oder Anwender ist daher nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verhältnisse und Anwendungsverfahren unter den tatsächlichen Anwendungsbedingungen zu testen. Wir haften lediglich für Schäden, die direkt durch Mängel an den von Teknos gelieferten Produkten verursacht werden. Die neuesten Versionen der Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Website [www.teknos.com](http://www.teknos.com) zur Verfügung.

---