TEKNOS www.teknos.com

DATENBLATT 2315
1 09.01.2019

TEKNOPRIMER 03
Grundierung

FARBTYP

Acrylat-Dispersionsfarbe auf Wasserbasis. Glanz: Vollmatt.

Das Produkt ist in der Emissionsklassifizierung von Baustoffen in die **Gruppe M1** eingestuft.
Das Produkt erfüllt die Anforderungen des nordischen Umweltzeichens „Nordic Swan".

GEBRAUCH

Die Farbe wird als Grundierung auf Oberflächen in trockenen Innenräumen verwendet, z. B. für Wände und Decken in Wohnungen, Büros, Lagerräumen und Fabriken. Sie kann auch als Decklack an Decken und zum Anstreichen von verzinkten Klimaanlagenrohren in trockenen Innenräumen verwendet werden. Kann auf Beton, Putz, Füller, Ziegel, Holz oder Bauplatten aufgetragen werden.

TECHNISCHE DATEN

Feststoffgehalt	ca. 34 % volumetrisch
Flüchtige organische Verbindung (VOC)	EU VOC Grenzwert (kat A/g): 30 g/l VOC des Produkts: max. 30 g/l.
Praktischer Verbrauch	Einmalig auf eine glatte Oberfläche auftragen: 5 bis 8 m²/l
Dichte (spez. Gewicht)	ca. 1,5 g/ml
Trockenzeit bei 23 °C / 50 % rF	
- staubfrei	nach ½ Stunde
- überstreichbar	nach 1 Stunde Der Trocknungsprozess dauert länger, wenn die Luft kühl und/oder feucht ist.
Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge	Wasser. Waschen Sie die Ausrüstung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Glanz	Vollmatt
Farbtöne	Weiß. Kann mit Abtönpasten zu hellen Farbtönen gemäß den Innenraumfarbkarten abgetönt werden. Keine vollständige Farbgenauigkeit.
Waschbarkeit und Verschleißfestigkeit	Nassscheuerbeständigkeit, Klasse 2 nach EN 13300 (ISO 11998).
Verpackungseinheiten (Verfügbarkeit variiert je nach Land)	**Weiß:** 9 l

BESONDERE HINWEISE

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Bitte wenden!

GEBRAUCHSANWEISUNG

Oberflächenvorbereitung

Reinigen Sie neue Oberflächen von Staub und Schmutz.
Waschen Sie zuvor gestrichene Flächen mit RENSA SUPER Farbreiniger.
Mattieren Sie harte oder glänzende Oberflächen durch Schleifen und entfernen Sie anschließend den Staub.
Entfernen Sie die gesamte alte Farbe von den Flächen, die mit Leimfarbe oder Kalklauge gestrichen wurden.
Bei Spritzfüllerdecken, die nicht wasserdicht sind, wird eine Grundierung mit einem lösemittelhaltigen Primer, z. B. FUTURA 3 Haftgrund, empfohlen.
Zum Ausgleichen von Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche wählen Sie eine geeignete Füllgrundierung aus der TEKNOSPRO-Serie. Die getrocknete Füllgrundierung wird abgeschliffen und der Staub entfernt.

Grundierung

Stahloberflächen werden mit FERREX AQUA Korrosionsschutzfarbe grundiert.

Anwendung

Die Farbe vor der Verarbeitung gut aufrühren.
Die Farbe wird bei Bedarf mit Wasser verdünnt.
Einmal oder zweimal mit Pinsel, Farbrolle oder per Spritzverfahren auftragen.

Anwendungsbedingungen

Die zu streichende Oberfläche muss trocken sein. Während der Verarbeitung und des Trocknens muss die Temperatur der Luft, der Oberfläche und der Farbe über 5 °C und die relative Luftfeuchtigkeit unter 80 % liegen.

Eine gute Belüftung während der Anwendungs- und Trocknungszeit beschleunigt den Trocknungsprozessventilation.

Lagerung

Frostfrei lagern.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Angaben sind Richtwerte und können je nach Farbe und Glanz variieren. Da wir keinen Einfluss auf die Anwendungsbedingungen haben, sind wir nur für die Qualität des Produkts verantwortlich und garantieren, dass es unserer Qualitätskontrolle entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer bestimmungswidrigen oder bestimmungsgemäßen Anwendung des Produkts resultieren. Aktuelle Versionen unserer Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und Beschichtungssystemblätter stehen auf unserer Homepage www.teknos.com zur Verfügung.