

---

**TOOTEKIRJELDUS 2239**

2 01.02.2019

**TEKNOSTONE**

kaitseaine

---

<b>TOOTE TÜÜP</b>	Leelisekindel kasutusvalmis värvitu silikoonisaldusega kaitseaine poorsetele kivipindadele. Hülgab vett ja takistab niiskuse tungimist konstruktsioonidesse, kuid laseb veel betoonist eemalduda ja auruda.
<b>KASUTAMINE</b>	Katusekivid, kivisillutised, betoonsoklid ja teised poorsed mineraalpinnad. Ei soovitata tihedatele pindadele nagu nt naturaalne kivi ja marmor.

---

<b>TEHNILISED ANDMED</b>	
<b>KUIVAINESISALDUS</b>	7,5 mahu%
<b>LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID (LOÜ)</b>	EL LOÜ piirnorm (kat A/h): 30 g/l. Toote LOÜ max 30 g/l
<b>KULU</b>	3-5 m <sup>2</sup> /l
<b>TIHEDUS</b>	Ca 1,0 g/ml
<b>KUIVAMISAEG</b>	0,5-2 h. Ülevärvitav mitte enne ööpäeva möödumist.
<b>TÖÖVAHENDITE PESU PAKENDID</b>	Vesi. 5L, 10L, 20L
<b>OHUTUSTEAVE</b>	Vt. ohutuskaarti

---

<b>KASUTAMINE</b>	
<b>PINNA EELTÖÖTLUS</b>	Puhasta töödeldav pind. Pese kivipinnad RENZA ROOF katusepesuainega.
<b>PINNALE KANDMINE</b>	Kanna pinnale vedeldamata kujul tavalise või õhuvaba pihustiga 2-3 korda „märg-märjale“. Kata kinni pinnad, mis ei ole ette nähtud TEKNOSTONEga katmiseks.
<b>VÄRVIMISTINGIMUSED</b>	Värvitav pind peab olema kuiv. Temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
<b>LADUSTAMINE</b>	Ei tohi jäätuda.

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest

kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---