



TOOTEKIRJELDUS 1919

3 02.05.2018

**KIRJO TILE****KIVIKATUSEVÄRV****VÄRVITÜÜP**

Vesialuseline akrülaatvärv kivikatuste hooldusvärvimiseks.

Täismatt.

**KASUTAMINE**

KIRJO TILE on vanade kivikatuste hooldusvärvimiseks mõeldud spetsiaalvärv. Sobib nii tööstuslikult värvitud kui ka värvilisest betoonist ja tsemendist kivide ülevärvimiseks.

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

u 37% mahu%

**LENDUVAD ORGAANILISED**

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max. 140 g/l

**ÜHENDID****(LOÜ)****PRAKTILINE KULU**4-7 m<sup>2</sup> ühekordselt pintsliga kandes, sõltuvalt pinna struktuurist ja imamisvõimest.**TIHEDUS**

u 1,25 g/ml

**KUIVAMISAEG +23°C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

**-tolmukuiv**

1 h

**-ülevärvitav**

8 h

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU**

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd sobiva pesuvahendi ja sooja veega.

**LÄIGE**

Täismatt.

**VÄRVITOONID**

T2504 grafiithall

T2510 tellisepunane

T2513 pruun

T2515 must

**ILMASTIKUKINDLUS**

KIRJO TILE ilmastikukindlus on hea. Toon on pikaajaliselt püsiv.

**PAKENDID**

10L

**OHUTUSTEAVE**

Vt. ohutuskaarti

---

## KASUTAMINE

### PINNA EELTÖÖTLUS

Õnnestunud tulemuse saavutamiseks tuleb värvitav pind täielikult puhastada tolmust, lahtisest ja nõrgalt kinnitunud värvist ning habrastest pinnakihtidest.

Eemalda lahtine mustus, sammal ja samblikud harjates. Puhasta harjatud katus RENSA ROOF- puhastusainega. Niisuta pindu enne pesuvahendi kasutamist. Kanna nt madalsurvepihustiga pinnale pesuvahend ja harja tugevasti. Loputa puhta veega, kasutades kõrgsurvepesu.

NB! Pesuvahend ei tohi värvitavale pinnale ära kuivada.

Lase pestud pindadel enne värvimist täielikult kuivada.

### KRUNTIMINE

Lahjenda KIRJO TILE 15% veega. Kanna lahjendatud värv pintsliga kuivale pinnale. Värvida võib ka õhuvaba pihustiga, kuid nakke kindlustamiseks tuleb pind kohe pärast pihustamist pintsliga üle hõõruda.

### VÄRVIMINE

Enne kasutamist hoolikalt segada. Pinnakihti ei lahjendata. Sega kokku terve pinna katmiseks vajalik värv, nii väldid erinevusi üleminekukohtades. Kanna pinnale pintsliga või õhuvaba pihustiga. Soovitav düüsisuurus: 0,015-0,019".

### VÄRVIMISTINGIMUSED

Pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal (pööra tähelepanu ka värvimisele järgneva öö temperatuurile) peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt +10°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

### KASUTUSELEVÕTMINE JA HOOLDUS

Värvitud pind talub vihma normaaltingimustes umbes kolme tunni pärast. Kihhi lõplik kõvenemine kestab normaaloludes 3-4 nädalat lõpliku tugevuse saavutamiseni. Enne selle aja möödumist tuleb pinda hooldada ettevaatlikult. Värvitud pinda võib vajadusel pesta vee ja neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Väga märdunud pindade puhul võib kasutada ka leeliselist pesuvahendit (pH 8-10). Järgi lahjendusvahekordi ja pesuvahendi tootjapoolseid juhiseid.

KIRJO TILEga värvitud katust võib tulevikus üle värvida KIRJO TILE katusevärviga vastavalt värvimisjuhiste.

### LADUSTAMINE

EI TOHI JÄÄTUDA

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknosa kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---