



TOOTEKIRJELDUS 650

9 23.12.2015

HELO YACHT

PAADILAKK

**VÄRVITÜÜP
KASUTAMINE
ERIOMADUSED**

HELO YACHT paadilakk on kiirestikuivav hea kulumiskindlusega uretaanalküüdlakk. Läge: täisläikiv.

HELO YACHT on äärmiselt kulumis-, ilmastiku- ja veekindel. Värvikile on hea läikesäilivusega, ei pragune ega kooru. Lakk sisaldab UV-kaitseainet ja on seetõttu pisut kollakas. Lakk ei muutu kollasemaks isegi merevees. Kaitseb pitpinda hallinemise ja lõhenemise eest.

Lakk moodustab kõva ja samal ajal elastse kihi, mis talub kulutust ja lööke. Lakk talub pesuaineid, rasvu ja õlisid. Kasutuskohtadeks on näiteks paadid, mööbel ja muud puitpinnad, mis vajavad vastupidavat lakikihti.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 50 mahu%

**LENDUVAD ORGAANILISED
ÜHENDID**

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 500 g/l. Toote LOÜ: max 500 g/l

(LOÜ)**PRAKTILINE KULU**10-14 m²/l**TIHEDUS**

0,9 g/ml

KUIVAMISAEG +23C,**ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

-tolmukuiv

1 h

-puutekuiv

6 h

-ülevärvitav

16 h

Kuivamine aeglustub jahedas/niiskes.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin)

LÄIGE

Täisläikiv

VÄRVITÖONID

Värvitu.

PAKENDID

Värvitu: 1L, 3L

OHUTUSTEAVE

Vt ohutuskaarti

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pihustitolmu ja määrdundu lappe hoida tuleohutus kohas õhutihedalt suletud konteinerites. Soovitatakse ka veega immutamist.

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta pinnad rasvast ja mustusest. Pese lakitud pinnad RENSA SUPER maalripesuga. Matista vanad tugevasti pinna küljes olevad lakikihid. Lahtised ja nõrgalt kinnitunud kihid tuleb eemaldada kaabitsa või värvieemaldiga. Võib kasutada ka fööniga kuumutamist. Sel juhul tuleb pinnad pärast lihvida ja eemaldada lihvimistolm.

Välistingimustesse jäävad objektid tuleb enne lakkimist töödelda WOODEX BASE kruntimmutiga. Lihvi pind enne lakkimist ja eemalda lihvimistolm.

VÄRVIMINE

Enne kasutamist sega korrallikult kuni põhjani läbi. Kasuta kruntimiseks lakki, mida on vedeldatud TEKNOSOLV 1621-ga 20%. Tee vahelihv ja eemalda lihvimistolm enne pinnalakkimist. Laki lahjendamata HELO YACHT paadilakiga 1-4 kihti. Tee kihtide vahel vahelihv ja eemalda lihvimistolm.

Kanna lakk pinnale laia lakipintsliga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Lakitav pind peab olema kuiv. Lakkimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja laki temperatuur olema üle +10°C ja õhu suhteline niiskus alla 8+0%.

LADUSTAMINE

Ladustada tihedalt suletud anumates ja jahedas.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusetele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
