
TOOTEKIRJELDUS 696

11 17.11.2015

TELA 7

seinavärv

VÄRVITÜÜP

Vesialuseline matt akrülaadisisaldusega dispersioonvärv sisetöödeks.

KASUTAMINE

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

Värv sobib uutele ja varem värvitud seintele ja lagedele: puit-, betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatpinnad, kus nõutakse hea kulumiskindlusega matti pinda.

Ei sobi ustele, akendele ega mööblile.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 38 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l

ÜHENDID**(LOÜ)****KULU**

Eelnevalt värvitud pinnad: 7-10 m²/l

Pahteldatud ja puitkiudplaatpinnad: 5-8 m²/l

Betoon- ja krohvpinnad: 4-7 m²/l

Ca 1,3 g/ml

TIHEDUS**KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS****50%**

-tolmukuiv

½ h

-ülevärvitav

1 h

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Vesi. Pese töövahendid pesuvahendi ja sooja veega vahetult pärast kasutamist.

LÄIGE

Matt.

VÄRVITOONID

Baasvärv 1. Toonitav sisevärvikaartide heledatesse toonidesse.

Off-white T1327 (TC-8168)

PESU- JA KULUMISKINDLUS

Värvitud pinna kulumiskindlus on mõõdukas.

Värvitud pind on pestav.

Märghõõrdeklass 2 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

Kestab üle 2000 harjamise, SFS 3755.

PAKENDID

Baas 1: 2,7L, 9L, 18L

Off-white T1327 (TC-8168): 18L

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest.
Pese varem värvitud pinnad RENSA-SUPERiga.
Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm.
Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

KRUNTIMINE

Oksakohtade läbituleku vältimiseks krundi puitpinnad FUTURA 3 nakkekrundiga.

Krundi teraspinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga.

Värvi galvaniseeritud pinnad otse TELA 7-ga.

Värvi teised pinnad otse TELA 7 või krundi TELA 3-ga.

VÄRVIMINE

Enne kasutamist sega korralikult. Vajadusel vedelda veega. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintslit, rulli või pihustiga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

PÄRAST VÄRVIMIST

Lõplik värvikile moodustumine ja tugevuse saavutamine võtab normaaltingimustes aega u 4 nädalat. Enne seda tuleks värvipinda hooldada ettevaatlikult.

Värvitud pinda puhastatakse kergelt pühkides. Kasuta niisket puhastuslappi, pehmet käsna vms. Väldi tugevat harjamist ja abrasiooni.

LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
