

**TOOTEKIRJELDUS 54**

9 09.11.2017

SAKU**SOKLIVÄRV****VÄRVITÜÜP
KASUTAMINE**

SAKU on dispersioonvärv betoonpindadele. Soklite ja betoonmüüride värvimiseks. Värv on hea leelisekindlusega ning „hingav“, lastes veeauru betoonist välja. Toode omab betoonpindade kaitseainena CE-märgist. Lisainfo: vt järgmine lk.

MÄRGISED**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 38 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ piirarv (kat A/c): 40 g/l 2010. Toote LOÜ: max 40 g/l.

ÜHENDID**(LOÜ)****KULU**3-6 m²/l**TIHEDUS**

ca 1,3 g/ml

KUIVAMISAEG +23C,**ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

-puudutuskuiv

30 min

-ülevärvitav

2 h

Kuivamisprotsess aeglustub niiskes ja jahedas.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast kasutamist sooja vee ja pesuainega.

LÄIGE

Matt.

VÄRVITÖONID

Toode kuulub Teknomix-toonimissüsteemi

PAKENDID

Baas 1 ja 3: 0,9 L; 2,7 L; 9 L

OHUTUSTEAVE

Vt ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

BETOONPINNAD: eemalda mustus ja vana lahtine värv. Eemalda kaltsiumisoolad BETONI-PEITTAUSLIUOS Etching liquid pesulahusega (lahjendatud veega 1:1). Pärast pesu loputa veega ja lasse kuivada. Ära värvi betooni enne, kui kaltsiumisoolade moodustumine pinnale on lõppenud. Kuni soolade moodustumine jätkub või niiskustesti tulemused on puudulikud, pole värvimine soovitatav.

KRUNTIMINE

METALLOSAD: puhasta galvaniseeritud pinnad mustusest ja rasvast. Traatharja roostes kohad ning krundi FERREXiga. Sega korralikult enne kasutamist. Toonierinevuste vältimiseks sega korraga valmis ühele pinnale vajaminev kogus. Üks kiht Puhtad ja tihedad kivipinnad krunditakse SAKU soklivärviga. Tugevalt imavate pindade puhul lahjenda värvi 5-10 mahu% puhta veega.

PINNAVÄRVIMINE VÄRVIMISTEHNIIKA

Lahjendamata SAKU soklivärviga.

Kanna pinnale pintsliga, rulli või pihustiga.

Sobiv õhuvaba pihusti düüs: 0.017-0.021"

Puhasta töövahendid kohe pärast kasutamist veega. Pese ära ka kõik võimalikud plekid enne kuivamist.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Õhu, pinna ja värvi temperatuur peavad olema üle +5C. Värvimist võib teostada niiske ilmaga, kuid see pikendab kuivamisaega.

LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda.



0809

Teknos Oy

Takkatie 3, P.O. Box 107

FI-00371 Helsinki, Finland

13

Declaration of Performance No. 0016

0809-CPR-1063

EN 1504-2:2004

Pinnakaitsevahendid – pinnakatted

Pinna tihendamine (1.3)

Niiskuse kontroll (2.2)

Vastupidavuse parandamine (8.2)

CO2 läbilaskvus

Nõue: sD (CO2) > 50 m

Veeauru läbilaskvus

Klass I: sD < 5 m

Kapillaarimavus ja vee läbilaskvus

Nõue: w < 0,1 kg/m²h^{0,5}

Nakketugevus tõmbetestil

Nõue: jäik süsteem tõmbega
≥ 1,0 (0,7) N/mm²

Ohtlikud koostisained

Vt ohutuskaarti

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
