

**TEKNOS**

www.teknos.com

TOOTEKIRJELDUS 1931

2 14.03.2016

TRANEMO SVART**PINTSLIGA VÄRVITAV MUST KEEDUVÄRV****VÄRVITÜÜP**

Traditsiooniline looduslikult puitu kaitsev keeduvärv. TRANEMO SVART moodustab hingava ja veeauru läbilaskva pinnakihi. Täismatt.

KASUTAMINE

Kasutatakse töötlemata saepalkpindadel, hõõveldamata voodrilaual ning pindadel, mida on eelnevalt värvitud punamuldvärviga, nt aiad ja õueehitised. Värv ei sobi hõõveldatud pindadele ega ka teist tüüpi värviga värvitud pindadele.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

ca 32 massi%

PIGMENT

Raudoksiid

SIDEAINE

Keedetud linaõli ja nisujahu.

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l

ÜHENDID**(LOÜ)****KULU**Ca 3 m²/l**TIHEDUS**

Ca 1,2 g/ml

KUIVAMISAEG +23C,**ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

-ülevärvitav

Ca 4 tundi

Kuivamisaeg pikeneb jahedas ja niisketes tingimustes.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Vesi.

LÄIGE

Täismatt

VÄRVITONID

Must

PAKENDID

10L

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Töötlemata saelauad ja karedad palkpinnad: eemalda mustus ja tolm, samuti lahtised puidupinnud. Pese hallitanud pinnad RENSA FACADE pesuainega. Krundi metallpinnad FERREX AQUA korrosioonitõrjevärviga.

Eelnevalt punamuldvärviga värvitud pinnad: eemalda terasharjaga pinnalt kogu lahtine värv. Krundi roostes metallosad FERREX AQUA korrosioonitõrjevärviga.

VÄRVIMINE

Kanna pinnale suure pintsliga. Krundi esmalt 10-20% veega vedeldatud TRANEMO SVART muldvärviga. Kanna värvikihid võimalikult õhukeselt kuni pind on korralikult kaetud.

Uued pinnad värvitakse kahekordselt, eelnevalt värvitud pinnad ühe- või kahekordselt.

Ära värvi päikesest kuumenenud pinda! Liiga kiire kuivamine võib põhjustada värvi koorumist. Kui koorumine on toimunud, harja lahti värv maha ja värvi uuesti.

TRANEMO SVART muldvärv sisaldab looduslikku raudoksiidpigmenti. Sellest tulenevalt võib värvitoon varieeruda. Sega ühte anumasse kokku erinevate partiide värvid, mis on vajalikud terve pinna värvimiseks liigendusjoonte (nt nurkade) vahel.

NB! TRANEMO SVART muldvärv sisaldab raudsulfaati, mis võib eralduda värvikilest ning põhjustada roostepunkte krohvitud või betoonsoklitel ning kollaseid plekke puitpindadel.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Parim ilm värvimiseks on pilvine, kuid kuiv.

LADUSTAMINE

Ladustada jahedas.

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
