

**TOOTEKIRJELDUS 888**

13 17.11.2015

**TREND 3**

kruntvärv

**VÄRVITÜÜP**

TREND 3 on vesialuseline täismatt akrülaatdispersioonvärv sisetöödeks.

**KASUTAMINE**

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Värv sobib uutele ja varem värvitud puit-, betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpindadele, kus nõutakse täismatti viimistlust. Krundina on värv kaetav erinevate läigetega lateksvärvidega.

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 32 mahu%

**LENDUVAD ORGAANILISED**

EL LOÜ piirnorm (kat A/g): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l

**ÜHENDID****(LOÜ)****KULU**Varem värvitud pinnad: 7-10 m<sup>2</sup>/lPahteldatud ja puitkiudplaatpinnad: 5-8 m<sup>2</sup>/lBeton- ja krohvpinnad: 4-7 m<sup>2</sup>/l

Ca 1,5 g/ml

**TIHEDUS****KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

**-tolmukuiv**

½ h

**-ülevärvitav**

1 h

Kuivamine aeglustub niiskes ja/või jahedas.

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU**

Vesi. Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist.

**LÄIGE**

Täismatt.

**VÄRVITOOTID**

Valge. Toonitav sisevärvikaartide heledatesse toonidesse.

Toonide täpsus ei ole täielik.

Off-white T1327 (TC-8168)

**PESU- JA KULUMISKINDLUS**

Värvitud pind kannatab kergelt kulutust.

Märghõõrdeklass 3 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

**PAKENDID**

Valge: 0,9L, 2,7L, 9L, 18L.

Off-white T1327 (TC-8168): 18L.

**OHUTUSTEAVE**

Vt. ohutuskaarti

---

## KASUTAMINE

### PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest.  
Pese varem värvitud pinnad RENSA-SUPERiga.  
Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm.  
Eemalda pinnalt vanad liim- ja lubivärvikihid.  
Pritspahtellaed, mis ei ole veekindlad, tuleb kruntida lahustipõhise nakkekrundiga FUTURA 3.  
Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

### KRUNTIMINE

Puitpindade oksakohtade läbituleku vältimiseks krundi puitpinnad FUTURA 3 nakkekrundiga.  
Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjevärviga.

### VÄRVIMINE

Galvaniseeritud pindu võib värvida otse TREND 3-ga.  
Enne kasutamist sega korralikult. Vajadusel vedelda veega. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintslit, rulli või pihustiga.

### VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

### HOOLDUSJUHEND

Lõplik värvikile moodustumine ja täieliku tugevuse saavutamine võtab aega u 4 nädalat. Selle aja jooksul tuleb pinda hooldada ettevaatlikult.

Niiske või pesuvahendiga puhastamine võib värvipinda kahjustada. Määratud pindade puhul kasuta kuivpuhastamist: kergelt pühkimist, harjamist, tolmuimejat.

### LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda.

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---