

---

**TOOTEKIRJELDUS 1744**

4 17.11.2015

## KOLIBRI SAND

**Dekoratiivne tekstuurpinnakate**

---

**VÄRVIÜÜP  
KASUTAMINE**

Akrülaatdispersioonil põhinev kergdekoratiivpinnakate. Kasutatakse seina- ja laepindade dekoratiivseks katmiseks kuivades sisetingimustes. On piisavalt niiskuskindel kasutamiseks kergelt niisketel mineraalpindadel, nagu nt soemüürid saunas. KOLIBRI SAND sobib varem värvitud betoonile, krohvile, pahtlile, tellisele ja ehitusplaatidele.

---

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 48 mahu%

**LENDUVAD ORGAANILISED**

EL LOÜ piirnorm (kat A/I): 200 g/l 2010. Toote LOÜ: max 200 g/l

**ÜHENDID****(LOÜ)****KULU**1-1,5 m<sup>2</sup>/l sõltuvalt kandmismeetodist, mustri sügavusest ja pinnast.**TIHEDUS**

Ca 1,1 g/ml

**KUIVAMISAEG +23C,**

1-5 h sõltuvalt kihi paksusest.

**ÕHU SUHTELINE NIISKUS  
50%**

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niisketes tingimustes.

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU**

Vesi. Pese töövahendid pesuvahendi ja sooja veega vahetult pärast kasutamist.

**LÄIGE**

Täismatt.

**VÄRVITOOTID**

Baasvärvid 1 ja 3, toonitav KOLIBRI-värvikaardi järgi.

**KUUMUSKINDLUS**

+85C

**TERASUURUS**

Keskmine (EN 13300)

**PAKENDID**

2,5L, 8,33L

**OHUTUSTEAVE**Vt. ohutuskaarti

---

**KASUTAMINE****PINNA EELTÖÖTLUS**

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Ebatasasuste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse ja eemaldatakse lihvimistolm. Ehitusplaat- ja pahteldatud pinnad krunditakse BIORA 3 kruntvärviga. Tugevad mineraalpinnad nagu tellis ja betoonpinnad värvitakse otse KOLIBRI SAND-iga.

## VÄRVIMINE

Roostetavad teraspinnad krunditakse FERREX AQUA roostetõrjekrundiga.

Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPERiga.

Matista läikivad ja kõvad pinnad liivapaberiga ja eemalda lihvimistolm.

Ebatasasuste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast.

Kuivanud pahtel lihvitakse ja eemaldatakse lihvimistolm.

**Sega KOLIBRI SANDi korralikult enne kasutamist, et kindlustada head rullimisomadused ja ühtlane muster. Pinnakatet võib vajadusel veega lahjendada.**

Kanna pinnale rulli, pintslit või teraslabidaga. Tekita muster struktuurulli, kammi, harja või kummilabidaga.

Töötle terved pinnad algusest lõpuni vältides ühenduskohtade kuivamist: muster tuleb pinnale tekitada ilma vahekohtade kuivamiseta.

KOLIBRI SANDiga kaetud pinna võib üle värvida Teknose sisevärvidega, nt BIORA-sarja toodetega, kui soovitakse tooni muuta või anda pinnale lisatugevust.

## VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

## PÄRAST VÄRVIMIST

Lõplik värvikile moodustumine ja tugevuse saavutamine võtab normaaltingimustes aega u 4 nädalat. Enne seda tuleks värvipinda hooldada ettevaatlikult.

Värvitud pinda puhastatakse kergelt pühkides. Kasuta niisket puhastuslappi, pehmet käsna vms. Väldi tugevat harjamist ja abrasiooni.

## LADUSTAMINE

Ladustada tihedalt suletud anumates ja jahedas.

Ei tohi jäätuda.

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---