

**VÄRVITÜÜP**

Vesialuseline akrülaatvärv. Läikerühm 4, poolmatt.  
Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1.

**KASUTAMINE**

Toode omab õigust kanda Nordic Ecolabel luigemärki.  
EKORA 20 sobib eriti hästi pesu- ja kulumiskindlust nõudvatele lagedele ja seintele, nt köögid, garderoobid ja trepikojad. Värv on lihtne pinnale kanda ja ta moodustab atraktiivse poolmati pinna.  
EKORA 20 sobib betoonile, krohvile, pahtlile, tellisele ja erinevatele ehitusplaatidele. Kasutatakse ka vanade alküüd- ja dispersioonvärvide ülevärvimiseks.

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 38 mahu%

**LENDUVAD ORGAANILISED**

EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l

**ÜHENDID****(LOÜ)****KULU**

Eelnevalt värvitud pinnad: 10-12 m<sup>2</sup>/l

Pahteldatud ja puitkiudplaatpinnad: 7-10 m<sup>2</sup>/l

Betoon- ja krohvpinnad: 4-7 m<sup>2</sup>/l

Ca 1,3 g/ml

**TIHEDUS****KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS****50%**

-tolmukuiv

½ h

-ülevärvitav

2 h

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU**

Vesi. Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist sooja vee ja pesuvahendiga.

**LÄIGE****VÄRVITOOTID**

Poolmatt.

Baasvärvid 1 ja 3. Toonitavad sisevärvikaartide järgi.

Off-white T1724 (T1327)

**PESU- JA KULUMISKINDLUS**

Värvitud pinna kulumiskindlus on väga hea.

Värvitud pind on puhastatav.

Märghõrdeklass 1 vastavalt EN 13300 (ISO 1198).

Kestab üle 5000 harjamise.

**PAKENDID**

Baas 1 ja 3: 9L, 18 L

Maalrivalge T1724 (T1327): 18L

**KASUTAMINE****PINNA EELTÖÖTLUS**

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest.  
Pese varem värvitud pinnad RENZA-SUPERiga.  
Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimestolm. Eemalda kõik vanad liim- ja lubivärvikihid.  
Mitteveekindla pritspahtliga töödeldud laed tuleb kruntida lahustibaasilise kruntvärviga, nt FUTURA 3 nakkekrundiga.  
Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimestolm.

**KRUNTIMINE**

Krundi teraspinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga.  
Krundi betoon-, krohv-pahteldatud, tellis- ehitusplaatpinnad EKORA 3 kruntvärviga.

**VÄRVIMINE**

Enne kasutamist sega korralikult. Vajadusel vedelda veega, kuid vedeldamine halvendab katvust. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintsli, rulli või pihustiga.

**VÄRVIMISTINGIMUSED**

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Kuivamine on kiirem madalas õhuniiskuses ja temperatuuril +21C. Värvimine on lihtsam, kui tööruumis õhku niisutada ja temperatuuri alandada. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

**PÄRAST VÄRVIMIST**

Lõplik värvikile moodustumine ja tugevuse saavutamine võtab normaaltingimustes aega u 4 nädalat. Enne seda tuleks värvipinda hooldada ettevaatlikult.

Värvitud pinda puhastatakse neutraalse (pH 6-8) pesuvahendiga kergelt pühkides. Väga määrdunud pindade puhul võib kasutada leeliselist vahendit (pH 8-10). Pesuvahend ja mustus loputatakse puhta veega. Kasuta niisket lappi, pehmet käsna vms. Väldi tugevat harjamist ja abrasiooni. Järgi puhastusvaheni kasutamise ja lahjendamise juhiseid.

**LADUSTAMINE****KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS**

Ei tohi jäätuda.

**KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS**

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) 1272/2008 järgi.

Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud:

Väldi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid.

Kasuta vajadusel värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset.

Väldi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P).

Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel [www.teknos.ee](http://www.teknos.ee)

kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---