

TIMANTTI CLEAN**ERIAKRÜLAATVÄRV****VÄRVITÜÜP**

Poolmatt vesialuseline akrülaatdispersioonvärv, mis sisaldab BioCote® hõbefosfaatklaasil põhinevat tehnoloogiat pinnakatte kaitsmiseks mikroobide paljunemise ja lisandumise eest värvitud alale.

EMISSIOONIMÄÄRATLUS

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Tootele on antud õigus kasutada Soome allergia- ja astmaföderatsiooni märgist.

KASUTAMINE

Soovitatakse kasutada siseruumides, kus sein- ja laepindadelt oodatakse suurt pesukindlust ja vastupidavust mehaanilisele koormusele. Põhilised kasutuskohad, kus värvipinna antimikroobsust vajatakse, on haiglad, tervisekeskused ja muud raviasutused, hooldekodud, lasteaiad, koolid jm. avalikud asutused ning toiduainetetööstus. TIMANTTI CLEANiga võib värvida krunditud või värvitud betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpindu vastavalt värvimisjuhendeile. Lisaks sobib TIMANTTI CLEAN vanade alküüd- ja dispersioonvärvide hooldusvärvimiseks.

**TEHNILISED ANDMED
AKTIIVNE KOOSTISOSA**

TIMANTTI CLEAN on täiustatud BioCote® antimikroobse tehnoloogiaga. Testi tulemustes ilmnes Escherichia Coli- ja metitsilliiniresistentse Staphylococcus Aureus (MRSA) bakterite vähenemine minimaalselt 95% ja maksimaalselt 99.9%. Test sooritati sõltumatus laboratooriumis.

**KUIVAINESISALDUS
LENDUVAD ORGAANILISED
ÜHENDID
(LOÜ)**

u. 37 mahu%

KULU

6-8 m²/l

TIHEDUS

u. 1,3 g/l

**KUIVAMISAEG +23C,
ÕHU SUHTELINE NIISKUS
50%**

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niisketes tingimustes.

Toode saavutab lõpliku tugevuse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu möödudes.

-tolmukuiv

1 h

-ülevärvitav

3 h

Kuivamine aeglustub niiskes ja/või jahedas.

Toode saavutab lõpliku tugevuse u 1 kuu möödudes.

Vesi. Töövahendid pestakse kohe pärast tööd sooja vee ja pesuainega.

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU
LÄIGE**

Poolmatt, läikerühm 4.

VÄRVITOONID

Alusvärvid 1 ja 3, toonitav sise- ja väliskaartide järgi.

PESU- JA KULUMISKINDLUS

Värvipinna kulumiskindlus on väga hea.

Värvipind kestab regulaarset pesu.

Märghõrde kulumisklass on 1 EN 13300 (ISO 11998).

PAKENDID

Alusvärv 1: 9 L, 18 L

Alusvärv 3: 9 L; 18 L

KASUTAMINE**PINNA EELTÖÖTLUS**

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.
Varem värvitud pinnad pestakse RENZA-SUPERiga.
Kõvad või läikivad pinnad matistatakse ja eemaldatakse lihvimistolm.
Pinna ebatasasused silutakse sobiva TEKNOSPRO-sarja pahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse ja eemaldatakse lihvimistolm.

KRUNTIMINE

Niisketes ja märgades ruumides betoon-, krohv-, pahtel-, tellis-, ja ehitusplaatpinnad krunditakse TIMANTTI W niiskustõkkega.
Kuivades ruumides eelpool mainitud pinnad krunditakse TIMANTTI 3 kruntvärviga.
Teraspinnad krunditakse FERREX AQUA roostetõrjevärviga. Tsingitud pinnad krunditakse TIMANTTI 3 kruntvärviga.

VÄRVIMINE

Enne kasutamist segada värvi hoolikalt.
TIMANTTI CLEAN kantakse pinnale rulli, pihusti või pintsliga 1 - 2 korda.
Soovitav kõrgsurvepihusti düüsisuurus on 0,017 - 0,021".

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv.
Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

**VÄRVITUD PINNA
HOOLDAMINE**

Tuulutamine värvimistöö ja kuivamise ajal kiirendab kuivamist.
Lõplik värvikile moodustumine kestab u. 4 nädalat, mille järel saavutab värvipind oma lõpliku tugevuse ja kulumiskindluse. Enne seda tuleb pindu kasutada ettevaatlikult.

LADUSTAMINE

Värvitud pinda võib puhastada neutraalse (pH 6 - 8) pesuainelahusega pühkides.
Väga määrduvad pindade puhul võib kasutada ka kergelt leeliselisi (pH 8 - 10) pesuaineid. Pesuaine ja mustus eemaldatakse lapiga ja/või pinda puhta veega loputades. Töövahendina kasutatakse puhastuslappi, pehmet käsna vms.
Tugevat harjamist või nühkimist tuleks vältida. Pesuaineid kasutades järgige valmistaja lahjendus- ja kasutusjuhiseid.
Ei tohi jäätuda

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
