

**TOOTEKIRJELDUS 516**

14

17.11.2015

TIMANTTI 3

kruntvärv

VÄRVITÜÜP

Vesialuseline akrülaatdispersioonvärv seintele ja lagedele sisetingimustes. Hallituskindel. Täismatt
Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassifikatsiooni M1-rühma.

KASUTAMINE

Eelnevalt värvimata betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpindade kruntimiseks.
TIMANTTI 3 saab kasutada seintel ja lagedel nakkekrundina eelnevalt alküüd- ja dispersioonvärvidega kaetud pindadel. Samuti tapeeditavate pindade kruntimiseks.
TIMANTTI 3 sobib ka galvaniseeritud metallpindadele, nt. ventilatsioonitorud.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 39 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ (A/g): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.

ÜHENDID (LOÜ)**KULU**4-8 m²/l sõltuvalt pinna imavusest ja karedusaest**TIHEDUS**

Ca 1,6 g/ml

KUIVAMISAEG +23C,**ÕHU SUHTELINE NIISKUS
50%****-tolmukuiv**

½ h

-ülevärvitav

1 h

-valmis tapeetamiseks

24 h

Kuivamisaeg pikeneb jahedas ja/või niiskes.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd pesuvahendi ja sooja veega.

LÄIGE

Täismatt

VÄRVITONID

Valge. Saab toonida heledaid toone sisevärvikaardist.

Toonitäpsus pole täielik.

Off-white T1327 (TC-8168)

PESU- JA KULUMISKINDLUS

Märghõõrdeklass 2 vastavalt EN 13300 (ISO 11998)

PAKENDID

Valge 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

Off-white T1327 18 L

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti.

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Eemalda värvitavalt pinnalt mustus ja tolm. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA-SUPERiga. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ja eemalda lihvimistolm. Ebatasasusete silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA- või TEKNOSPRO-sarjast. Lihvi pahtel ja eemalda lihvimistolm.

Krundi teraspinnad FERREX AQUA roostetõrjevärviga.

TIMANTTI 3 on vesialuseline värv. Pinnakatted, mis ei ole veekindlad, nt. vana laepahtel, liimvärvid, tuleb täielikult eemaldada enne TIMANTTI 3-ga värvimist. Alternatiivina võib kasutada isoleerivat nakkekrunti FUTURA 3.

VÄRVIMINE

Sega enne kasutamist hoolikalt. Värv võib vajadusel lahjendada veega, kuid lahjendamine võib halvendada kattevõimet.

Kanna pinnale rulli, pihusti või pintsliga. Õhuvaba pihusti soovitatav düüsi suurus: 0,017-0,021"

ÜLEVÄRVIMINE

TIMANTTI 3-ga krunditud pinnad värvitakse üle TIMANTTI-sarja pinnavärvidega. Võib kasutada ka Teknose muid sisevärve, mis sobivad antud ruumi tingimustele. TIMANTTI 3 on valge ja täismatt, mistõttu saab seda kasutada ka lagedel pinnavärvina.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskuse alla 80%. Kuivamine on kiirem madala õhuniiskuse ja üle +21C temperatuuri juures. Mugavamaks värvimiseks võib õhku niisutada ja alandada temperatuuri.

Ventileerimine pärast värvimist kiirendab kuivamist.

LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
